



Platta i PEEK 3000x500x16 mm beige

Artikelnr P1500609

Best ndig

Delvis best ndig

Ej best ndig

Kemikalie		Koncentration	Temp.	Best�ndighet
1,4-Dioxan	100	20 �C		
2-Hydroxipropionsyra (mj�lksyra)	90	20 �C		
Aceton	100	20 �C		
Ammoniak	��	20 �C		
Ammoniumklorid	��	20 �C		
Amylalkohol	��	20 �C		
Bensen	��	20 �C		
Bensin (premium)	��	20 �C		
Borsyra	100	20 �C		
Bromsv�tska	��	20 �C		
Br�nsle, aromatfritt	��	20 �C		
Butylacetat	��	20 �C		
Citronsyra	10	20 �C		
Cyklohexanon	100	20 �C		
Cyklohexen	100	20 �C		
Diesel	��	20 �C		
Dietylenoxid	��	20 �C		
Eldningsolja	��	20 �C		
Etylacetat	100	20 �C		
Etylalkohol (etanol)	96	20 �C		
Etylenklorid	100	20 �C		
Fenol (vattenl.)	9	20 �C		
Fluorv�tsesyra	40	20 �C		
Formaldehyd (vattenl.)	40	20 �C		
Fosforsyra	50	20 �C		
Frostskyddsmedel	��	20 �C		
Glycerin	100	20 �C		

Kemikalie	Koncentration	Temp.	Beständighet
Glykol	100	20 Å°C	●
Heptan	100	20 Å°C	●
Isopropylalkohol	100	20 Å°C	●
Kalciumklorid	â€”	20 Å°C	●
Kaliumhydroxidl�sning	50	20 Å°C	●
Klor (gas)	100	20 Å°C	●
Klorbensen	100	20 Å°C	●
Kloroform	â€”	20 Å°C	●
Koltetraklorid	â€”	20 Å°C	●
Linolja	â€”	20 Å°C	●
Matolja	â€”	20 Å°C	●
Merkurokrom	â€”	20 Å°C	●
Metylalkohol (metanol)	100	20 Å°C	●
Metylenklorid	100	20 Å°C	●
Metyletylketon (MEK)	100	20 Å°C	●
Mineraloljor (aromatfria)	â€”	20 Å°C	●
Mj�lk	â€”	20 Å°C	●
Myrsyra	10	20 Å°C	●
Natriumhydroxidl�sning (natronlut)	15	20 Å°C	●
Natriumhydroxidl�sning (natronlut)	60	20 Å°C	●
Natriumkarbonat (vattenl.)	â€”	20 Å°C	●
Natriumklorid (vattenl.)	â€”	20 Å°C	●
Natriumnitrat (vattenl.)	â€”	20 Å°C	●
Natriumtiosulfat	â€”	20 Å°C	●
Natriumv�tesulfid	â€”	20 Å°C	●
Nitrobensen	â€”	20 Å°C	●
Oxalsyra	â€”	20 Å°C	●
Ozon (gas)	â€”	20 Å°C	●
Paraffinolja	100	20 Å°C	●
Perkloretylen	â€”	20 Å°C	●
Petroleum	100	20 Å°C	●
Petroleumeter	100	20 Å°C	●
Propylalkohol	â€”	20 Å°C	●
Pyridin	â€”	20 Å°C	●

Kemikalie	Koncentration	Temp.	Beständighet
Salpetersyra	10	20 Å°C	●
Salpetersyra	50	20 Å°C	●
Saltsyra	10	20 Å°C	●
Saltsyra (konc.)	â€”	20 Å°C	●
Silikonolja	â€”	20 Å°C	●
Svavelsyra	96	20 Å°C	●
Tetrahydrofuran (THF)	100	20 Å°C	●
Toluen	100	20 Å°C	●
Transformatorolja	â€”	20 Å°C	●
Trikloretan	100	20 Å°C	●
Vatten	â€”	20 Å°C	●
Väteperoxid	10	20 Å°C	●
Vätesulfid (vattenl.)	â€”	20 Å°C	●
Xylen	â€”	20 Å°C	●
Äppeljuice	â€”	20 Å°C	●
Ättika (standard)	5-10	20 Å°C	●
Ättiksyra	100	20 Å°C	●