



Platta i PMMA E 3050x2050x3 mm opalvit 24%

Artikelnr P1200698

Kategori PMMA

Tekniska egenskaper

Densitet & vikt

Egenskap	Värde	Enhet	Provningsstandard
Densitet	1.19	g/cm ³	ISO 1183

Dragegenskaper

Egenskap	Värde	Enhet	Provningsstandard
Sträckgränsspänning	72	MPa	ISO 527
Elasticitetsmodul (drag)	3300	MPa	ISO 527-2
Brottspänning	70	MPa	ISO 527-2
Brottstålning	5	%	ISO 527-2

Temperaturgrößen

Egenskap	Värde	Enhet	Provningsstandard
Smältpunkt	160	Å°C	ISO 3146
Maximal drifttemperatur (korttid)	107.5	Å°C	UL746B
Maximal drifttemperatur	75	Å°C	
Minsta temperatur	-40	Å°C	
Värmeåtvärngning (HDT/A)	95	Å°C	ISO 75
Värmeåtvärngning (HDT/B)	100	Å°C	ISO 75
Vicat mjukningstemperatur (VST/B/50)	103	Å°C	ISO 306

Isolationsegenskaper

Egenskap	Värde	Enhet	Provningsstandard
Hårdhet Shore D	15	Å° Shore D	
Hårdhet Rockwell	100	M-scale	ISO 2039-2
Kultryckshårdhet	175	MPa	ISO 2039-1

Godkännanden

- REACH
- RoHS