



Rör i PMMA E 5/3x2000 mm transparent

Artikelnr P1200701

Beständig Delvis beständig Ej beständig

Kemikalie	Koncentration	Temp.	Beständighet
Aceton	100%	20 Å°C	
Ammoniak	conc.	20 Å°C	
Amylalkohol	â€	20 Å°C	
Bensen	â€	20 Å°C	
Bensin (premium)	â€	20 Å°C	
Bränsle, aromatfritt	â€	20 Å°C	
Butylacetat	â€	20 Å°C	
Citronsyra	10%	20 Å°C	
Cyklohexanon	100%	20 Å°C	
Cyklohexen	100%	20 Å°C	
Diesel	â€	20 Å°C	
Dietylenoxid	â€	20 Å°C	
Eldningsolja	â€	20 Å°C	
Etylacetat	100%	20 Å°C	
Etylalkohol (etanol)	96%	20 Å°C	
Etylenklorid	100%	20 Å°C	
Fenol, vattenl.	ca. 9%	20 Å°C	
Fluorvätesyra	40%	20 Å°C	
Formaldehyd, vattenl.	40%	20 Å°C	
Fosforsyra	50%	20 Å°C	
Glycerin	100%	20 Å°C	
Glykol	100%	20 Å°C	
Heptan	100%	20 Å°C	
Isopropylalkohol	100%	20 Å°C	
Kalciumklorid	â€	20 Å°C	
Kaliumhydroxidlösning	50%	20 Å°C	
Klorgas	100%	20 Å°C	

Kemikalie	Koncentration	Temp.	Best�ndighet
Kloroform	���	20 ��C	�
Koldisulfid	100%	20 ��C	�
Koltetraklorid	���	20 ��C	�
Kresol	���	20 ��C	�
Linolja	���	20 ��C	�
Merkurokrom	���	20 ��C	�
Metylalkohol (metanol)	100%	20 ��C	�
Metylenklorid	100%	20 ��C	�
Metyletylketon (MEK)	100%	20 ��C	�
Mineraloljor, aromatfria	���	20 ��C	�
Mj��lk	���	20 ��C	�
Myrsyra	10%	20 ��C	�
Natriumhydroxidl��sning (natronlut)	15%	20 ��C	�
Natriumkarbonat, vattenl.	���	20 ��C	�
Natriumklorid, vattenl.	���	20 ��C	�
Natriumtiosulfat	���	20 ��C	�
Natriumv��tesulfid	���	20 ��C	�
Natronlut (60%)	60%	20 ��C	�
Nitrobensen	���	20 ��C	�
Oxalsyra	���	20 ��C	�
Ozon (gas)	��� 0.5 ppm	20 ��C	�
Paraffinolja	100%	20 ��C	�
Perkloretylen	���	20 ��C	�
Petroleum	100%	20 ��C	�
Petroleumeter	100%	20 ��C	�
Salpetersyra	10%	20 ��C	�
Salpetersyra (50%)	50%	20 ��C	�
Saltsyra	10%	20 ��C	�
Saltsyra (konc.)	conc.	20 ��C	�
Silikonolja	���	20 ��C	�
Svavelsyra	96%	20 ��C	�
Tetrahydrofuran (THF)	100%	20 ��C	�
Toluen	100%	20 ��C	�
Transformatorolja	���	20 ��C	�

Kemikalie	Koncentration	Temp.	Beständighet
Trikloreten	100%	20 Å°C	●
Vatten	â€”	20 Å°C	●
VÄöteperoxid	10%	20 Å°C	●
VÄötesulfid, vattenl.	â€”	20 Å°C	●
Xylen	â€”	20 Å°C	●
Ä„ppeljuice	â€”	20 Å°C	●
Ä„ttika, standard	5-10%	20 Å°C	●
Ä„ttiksyra	100%	20 Å°C	●