



Ämnesrör i POM C 80/50x1000 mm svart

Artikelnr P1005647
Kategori POM

Tekniska egenskaper

Densitet & vikt

Egenskap	Värde	Enhet	Provningsstandard
Densitet	1.24	g/cm ³	ASTM D792

Dragegenskaper

Egenskap	Värde	Enhet	Provningsstandard
Sträckgränsspänning	51	MPa	DIN EN ISO 527-2
Elasticitetsmodul (drag)	1200	MPa	ASTM D790
Brottspänning	76.5	MPa	ISO 527
Brottåkning	300	%	ASTM D638

Temperaturgränser

Egenskap	Värde	Enhet	Provningsstandard
Smältpunkt	222	°C	ISO 3146
Maximal drifttemperatur (korttid)	129	°C	UL746B
Maximal drifttemperatur	90	°C	
Minsta temperatur	-46.25	°C	
Värmeåtvärngning (HDT/A)	105	°C	ASTM D648
Värmeåtvärngning (HDT/B)	155	°C	ISO 75
Vicat mjukningstemperatur (VST/B/50)	50	°C	ISO 306

Isolationsegenskaper

Egenskap	Värde	Enhet	Provningsstandard
Dielektrisk styrka	85	kV/mm	IEC 60243-1

Egenskap	V�rde	Enhet	Provningsstandard
Volymresistivitet	10������	���	IEC 60093
Dielektrisk konstant (1 MHz)	3.7	-	IEC 60250
Dielektrisk f�rlustfaktor (1 MHz)	0.0	-	IEC 60250
Dielektrisk f�rlustfaktor (100 Hz)	0.0	-	IEC 60250

Brandklassning

Egenskap	V�rde	Enhet	Provningsstandard
Brandklassning (UL 94)	60695		UL 94

B jjegenskaper

Egenskap	V�rde	Enhet	Provningsstandard
B�jgh�llfasthet	58	MPa	ASTM D638

Termisk konduktivitet

Egenskap	V�rde	Enhet	Provningsstandard
Termisk konduktivitet	0.3	W/(m��K)	DIN 52612

Statisk spridning

Egenskap	V�rde	Enhet	Provningsstandard
Ytresistivitet	10������	���	IEC 60093
J��mf�r�nde krypstr��msindex (CTI)	600	V	IEC 60112

Fuktabsorption

Egenskap	V�rde	Enhet	Provningsstandard
Fuktabsorption till m��ttnad	2.2	%	ASTM D955
Vattenabsorption till m��ttnad	0.5	%	ASTM D570

Slagt  lighet

Egenskap	V�rde	Enhet	Provningsstandard
Sk��rad slagseghet (Charpy)	6	kJ/m���	DIN EN ISO 179-1
Slagseghet (Charpy)	19	kJ/m���	ISO 179/1eU

Termisk expansion

Egenskap	V�rde	Enhet	Provningsstandard
Termisk utvidgningskoefficient	0.4	10������/K	ISO 11359

H  rdhet

Egenskap	V�rde	Enhet	Provningstandard
H�righet Shore D	83	�� Shore D	ISO 868
Kultrycksh�righet	230	MPa	ISO 2039-1

Godk nnanden

- EU 10/2011
- FDA
- REACH
- RoHS