

# POM C FG 56/30x3000 mm trafikblå

Artikelnummer: P1007684

## Kemisk beständighet

**A** Utmärkt   **B** God   **C** Begränsad   **D** Ej rekommenderad

| KEMIKALE                         | BETYG | KONCENTRATION | TEMPERATUR |
|----------------------------------|-------|---------------|------------|
| 1,4-Dioxan                       | B     | 100%%         |            |
| 2-Hydroxipropionsyra (mjölksyra) | A     | 90%%          |            |
| Aceton                           | A     | 100%%         |            |
| Ammoniak                         | A     | conc.%        |            |
| Ammoniumklorid                   | B     |               |            |
| Amylalkohol                      | A     |               |            |
| Bensen                           | B     |               |            |
| Bensin (premium)                 | A     |               |            |
| Blekningslösning                 | D     | 12.5 cl%      |            |
| Borsyra                          | B     | 100%%         |            |
| Bromsvätska                      | A     |               |            |
| Bränsle, aromatfritt             | A     |               |            |
| Butylacetat                      | A     |               |            |
| Citronsyra                       | B     | 10%%          |            |
| Cyklohexanon                     | A     | 100%%         |            |
| Cyklohexen                       | A     | 100%%         |            |
| Diesel                           | A     |               |            |
| Dietylenoxid                     | A     |               |            |
| Eldningsolja                     | A     |               |            |
| Etylacetat                       | B     | 100%%         |            |

| KEMIKALE                  | BETYG | KONCENTRATION | TEMPERATUR |
|---------------------------|-------|---------------|------------|
| Etylalkohol (etanol)      | A     | 96%%          |            |
| Fenol, vattenl.           | D     | ca. 9%%       |            |
| Fluorvätesyra             | D     | 40%%          |            |
| Formaldehyd, vattenl.     | A     | 40%%          |            |
| Fosforsyra                | D     | 50%%          |            |
| Frostskyddsmedel          | A     |               |            |
| Glycerin                  | A     | 100%%         |            |
| Glykol                    | A     | 100%%         |            |
| Heptan                    | A     | 100%%         |            |
| Isopropylalkohol          | A     | 100%%         |            |
| Kalciumklorid             | A     |               |            |
| Kaliumhydroxidlösning     | B     | 50%%          |            |
| Klorbensen                | B     | 100%%         |            |
| Kloroform                 | D     |               |            |
| Koldisulfid               | A     | 100%%         |            |
| Koltetraklorid            | A     |               |            |
| Linolja                   | A     |               |            |
| Matolja                   | A     |               |            |
| Merkurokrom               | D     |               |            |
| Metylalkohol (metanol)    | A     | 100%%         |            |
| Metylenklorid             | D     | 100%%         |            |
| Metyletylketon (MEK)      | B     | 100%%         |            |
| Mineraloljor (aromatfria) | A     |               |            |
| Mjök                      | A     |               |            |
| Myrsyra                   | A     | 10%%          |            |
| Natriumkarbonat, vattenl. | A     |               |            |
| Natriumklorid, vattenl.   | A     |               |            |
| Natriumnitrat, vattenl.   | A     |               |            |
| Natriumvätesulfid         | D     |               |            |

| KEMIKALE              | BETYG | KONCENTRATION | TEMPERATUR |
|-----------------------|-------|---------------|------------|
| Natronlut (15%)       | A     | 15%%          |            |
| Natronlut (60%)       | B     | 60%%          |            |
| Nitrobensen           | B     |               |            |
| Oxalsyra              | D     |               |            |
| Ozon (gas)            | D     | ≤0.5 ppm%     |            |
| Paraffinolja          | A     | 100%%         |            |
| Perkloretylen         | A     |               |            |
| Petroleum             | A     | 100%%         |            |
| Petroleumeter         | A     | 100%%         |            |
| Propylalkohol         | A     |               |            |
| Salpetersyra          | D     | 10%%          |            |
| Salpetersyra (50%)    | D     | 50%%          |            |
| Saltsyra              | D     | 10%%          |            |
| Saltsyra (konc.)      | D     | conc.%        |            |
| Silikonolja           | A     |               |            |
| Svavelsyra            | D     | 96%%          |            |
| Tetrahydrofuran (THF) | B     | 100%%         |            |
| Toluen                | A     | 100%%         |            |
| Transformatorolja     | A     |               |            |
| Trikloreten           | B     | 100%%         |            |
| Vatten                | A     |               |            |
| Väteperoxid           | A     | 10%%          |            |
| Vätesulfid, vattenl.  | A     |               |            |
| Xylen                 | A     |               |            |
| Äppeljuice            | A     |               |            |
| Ättika, standard      | A     | 5-10%%        |            |
| Ättiksyra             | B     | 100%%         |            |



PlastShop.se  
Söderleden 22  
587 31 Linköping  
Sverige

<https://plastshop.se>

Informationen i detta dokument baseras på aktuell kunskap och erfarenhet. Värden kan variera beroende på bearbetning och användningsförhållanden. Alla uppgifter utan garanti.