



Platta i PP-C 2000x1000x15 mm natur

Artikelnr P2201587
Material PP

1. Tekniskt datablad

Egenskap	Värde	Enhet	Standard
Densitet	0.9	g/cm³	DIN EN ISO 1183-1
Sträckgränsspänning	24	MPa	DIN EN ISO 527
Elasticitetsmodul (drag)	1241.2	MPa	DIN EN ISO 527
Brotttöjning	50	%	DIN EN ISO 527
Smältpunkt	164	°C	ISO 11357-3
Maximal drifttemperatur (korttid)	116	°C	
Maximal drifttemperatur	75	°C	
Minsta temperatur	-23	°C	
Vicat mjukningstemperatur (VST/B/50)	87	°C	DIN EN ISO 306
Dielektrisk styrka	40	kV/mm	IEC 60243
Volymresistivitet	10 ¹⁴	Ω·cm	DIN EN 62631-3-1
Dielektrisk konstant (1 MHz)	2.48	-	IEC 60250
Dielektrisk förlustfaktor (1 MHz)	0.0	-	IEC 60250
Dielektrisk förlustfaktor (100 Hz)	0.0	-	IEC 60250
Termisk konduktivitet	0.2	W/(m·K)	DIN 52612-1
Ytresistivitet	10 ¹⁴	Ω	DIN EN 62631-3-2
Jämförande krypströmsindex (CTI)	600	V	IEC 60112
Fuktabsorption till mätnad	0.1	%	DIN EN ISO 62
Vattenabsorption till mätnad	0.1	%	DIN EN ISO 62
Skårad slagseghet (Charpy)	4	kJ/m²	DIN EN ISO 179
Termisk utvidgningskoefficient	0.0	10 ⁻⁴ /K	DIN 53752
Hårdhet Shore D	67.25	° Shore D	DIN EN ISO 868
Kultryckshårdhet	50	MPa	DIN EN ISO 2039-1

2. Kemisk beständighet

● Beständig
 ● Delvis beständig
 ● Ej beständig

Kemikalie	Konc.	Resultat
1,4-Dioxan	100	Delvis beständig
2-Hydroxypropionic Acid	90	Beständig
Acetic Acid	100	Beständig
Aceton	100	Beständig
Ammoniak	-	Beständig
Ammonium Chloride	-	Beständig
Amyl Alcohol	-	Beständig
Apple Juice	-	Beständig
Bensen	-	Delvis beständig
Bleaching Solution	-	Delvis beständig
Boric Acid	100	Beständig
Brake Fluid	-	Beständig
Bränsle, aromatfritt	-	Beständig
Butyl Acetate	-	Delvis beständig
Calcium Chloride	-	Beständig
Carbon Disulfide	100	Delvis beständig
Carbon Tetrachloride	-	Ej beständig
Citric Acid	10	Beständig
Cyklohexanon	100	Beständig
Cyklohexen	100	Beständig
Diesel Fuel	-	Beständig
Diethylene Oxide	-	Delvis beständig
Ethyl Acetate	100	Beständig
Ethyl Alcohol	96	Beständig
Ethylene Chloride	100	Beständig
Fenol, vattenl.	ca. 9	Beständig
Food Oil	-	Beständig
Formaldehyd, vattenl.	40	Beständig
Formic Acid	10	Beständig
Frost Protection Agent	-	Beständig
Glycerin	100	Beständig
Glykol	100	Beständig
Heating Oil	-	Beständig
Heptan	100	Delvis beständig

Kemikalie	Konc.	Resultat
Hydrochloric Acid	10	●
Hydrochloric Acid (concentrated)	-	●
Hydrofluoric Acid	40	●
Hydrogen Peroxide	10	●
Hydrogen Sulfide, aqueous solution	-	●
Isopropyl Alcohol	100	●
Klor (gas)	100	●
Klorbensen	100	●
Kloroform	-	●
Kresol	-	●
Linseed Oil	-	●
Merkurokrom	-	●
Methyl Alcohol	100	●
Methyl Ethyl Ketone (MEK)	100	●
Methylene Chloride	100	●
Mineral Oils (aromatic free)	-	●
Mjök	-	●
Nitric Acid	50	●
Nitric Acid	10	●
Nitrobensen	-	●
Oxalic Acid	-	●
Ozone Gas	≤ 0.5 ppm	●
Paraffine Oil	100	●
Perkloretylen	-	●
Petroleum	100	●
Petroleum Ether	100	●
Phosphoric Acid	50	●
Potassium Hydroxide liquor	50	●
Premium Fuel	-	●
Propyl Alcohol	-	●
Pyridin	-	●
Silicone Oil	-	●
Sodium Carbonate, aqueous	-	●
Sodium Chloride, aqueous	-	●
Sodium Hydrogen Sulfite	-	●

Kemikalie	Konc.	Resultat
Sodium Hydroxide liquor	60	●
Sodium Hydroxide liquor	15	●
Sodium Nitrate, aqueous	-	●
Sodium Thiosulfate	-	●
Sulfuric Acid	96	●
Tetrahydrofuran (THF)	100	●
Toluen	100	●
Transformer Oil	-	●
Trikloreten	100	●
Vatten	-	●
Xylen	-	●
Ättika, standard	5 - 10	●