



Platta i PP-C 3000x1500x15 mm vit

Artikelnr P2201546

Kategori	PP
----------	----

Tekniska egenskaper

Densitet & vikt

Egenskap	Värde	Enhet	Provningsstandard
Densitet	0.9	g/cm ³	DIN EN ISO 1183-1

Dragegenskaper

Egenskap	VÄrde	Enhet	Provningsstandard
Sträckgränsspänning	24	MPa	DIN EN ISO 527
Elasticitetsmodul (drag)	1241.2	MPa	DIN EN ISO 527
Brottåtgång	50	%	DIN EN ISO 527

Temperaturgrößen

Egenskap	VÄrde	Enhet	Provningsstandard
Smältpunkt	164	Å°C	ISO 11357-3
Maximal drifttemperatur (korttid)	116	Å°C	
Maximal drifttemperatur	75	Å°C	
Minsta temperatur	-23	Å°C	
Vicat mjukningstemperatur (VST/B/50)	87	Å°C	DIN EN ISO 306

Isolationsegenskaper

Egenskap	Värde	Enhet	Provningsstandard
Dielektrisk styrka	40	kV/mm	IEC 60243
Volymresistivitet	10^{14}	$\Omega \cdot \text{cm}$	DIN EN 62631-3-1
Dielektrisk konstant (1 MHz)	2.48	-	IEC 60250
Dielektrisk förlustfaktor (1 MHz)	0.0	-	IEC 60250
Dielektrisk förlustfaktor (100 Hz)	0.0	-	IEC 60250

Termisk konduktivitet

Egenskap	V�rde	Enhet	Provningsstandard
----------	-------	-------	-------------------

Egenskap	Värde	Enhet	Provningsstandard
Termisk konduktivitet	0.2	W/(m·K)	DIN 52612-1

Statisk spridning

Egenskap	Värde	Enhet	Provningsstandard
Ytresistivitet	10 ¹⁰ Ω	Ω	DIN EN 62631-3-2
Jämförande krypsrömsindex (CTI)	600	V	IEC 60112

Fuktabsorption

Egenskap	Värde	Enhet	Provningsstandard
Fuktabsorption till mättnad	0.1	%	DIN EN ISO 62
Vattenabsorption till mättnad	0.1	%	DIN EN ISO 62

Slagtvållighet

Egenskap	Värde	Enhet	Provningsstandard
Skårad slagseghet (Charpy)	4	kJ/m ²	DIN EN ISO 179

Termisk expansion

Egenskap	Värde	Enhet	Provningsstandard
Termisk utvidgningskoefficient	0.0	10 ⁻⁶ /K	DIN 53752

Hårdhet

Egenskap	Värde	Enhet	Provningsstandard
Hårdhet Shore D	67.25	Å° Shore D	DIN EN ISO 868
Kultryckshårdhet	50	MPa	DIN EN ISO 2039-1

Godkännanden

- EU 10/2011
- FDA
- REACH
- RoHS