



## Platta i PP-C 3000x1500x30 mm gr  

Artikelnr P2201578  
Kategori PP

### Tekniska egenskaper

#### Densitet & vikt

| Egenskap | V  rde | Enhet    | Provningsstandard |
|----------|--------|----------|-------------------|
| Densitet | 0.9    | g/cm     | DIN EN ISO 1183-1 |

#### Dragegenskaper

| Egenskap                 | V  rde | Enhet | Provningsstandard |
|--------------------------|--------|-------|-------------------|
| Str  ckgr  nssp    nning | 24     | MPa   | DIN EN ISO 527    |
| Elasticitetsmodul (drag) | 1241.2 | MPa   | DIN EN ISO 527    |
| Brott    jning           | 50     | %     | DIN EN ISO 527    |

#### Temperaturgr    nser

| Egenskap                             | V  rde | Enhet | Provningsstandard |
|--------------------------------------|--------|-------|-------------------|
| Sm    tpunkt                         | 164    |       | ISO 11357-3       |
| Maximal drifttemperatur (korttid)    | 116    |       |                   |
| Maximal drifttemperatur              | 75     |       |                   |
| Minsta temperatur                    | -23    |       |                   |
| Vicat mjukningstemperatur (VST/B/50) | 87     |       | DIN EN ISO 306    |

#### Isolationsegenskaper

| Egenskap                     | V  rde   | Enhet    | Provningsstandard |
|------------------------------|----------|----------|-------------------|
| Dielektrisk styrka           | 40       | kV/mm    | IEC 60243         |
| Volymresistivitet            | 10       |          | DIN EN 62631-3-1  |
| Dielektrisk konstant (1 MHz) | 2.48     | -        | IEC 60250         |

