



PlastShop.se  
Söderleden 22  
587 31 Linköping  
Sverige



Kemisk beständighet  
PlastShop.se • 2026-02-27

# PP-H 2440x1220x6 mm vit

Artikelnummer: P2201490

## Kemisk beständighet

**A** Utmärkt **B** God **C** Begränsad **D** Ej rekommenderad

| KEMIKALE                         | BETYG | KONCENTRATION | TEMPERATUR |
|----------------------------------|-------|---------------|------------|
| 1,4-Dioxan                       | B     | 100%          |            |
| 2-Hydroxipropionsyra (mjölksyra) | A     | 90%           |            |
| Aceton                           | A     | 100%          |            |
| Ammoniak                         | A     |               |            |
| Ammoniumklorid                   | A     |               |            |
| Amylalkohol                      | A     |               |            |
| Bensen                           | B     |               |            |
| Bensin (premium)                 | A     |               |            |
| Blekningslösning                 | B     |               |            |
| Borsyra                          | A     | 100%          |            |
| Bromsvätska                      | A     |               |            |
| Bränsle, aromatfritt             | A     |               |            |
| Butylacetat                      | B     |               |            |
| Citronsyra                       | A     | 10%           |            |
| Cyklohexanon                     | A     | 100%          |            |
| Cyklohexen                       | A     | 100%          |            |
| Diesel                           | A     |               |            |
| Dietylenoxid                     | B     |               |            |
| Eldningsolja                     | A     |               |            |
| Etylacetat                       | A     | 100%          |            |

| KEMIKALE                           | BETYG | KONCENTRATION | TEMPERATUR |
|------------------------------------|-------|---------------|------------|
| Etylalkohol (etanol)               | A     | 96%           |            |
| Etylenklorid                       | A     | 100%          |            |
| Fenol, vattenl.                    | A     | ca. 9%        |            |
| Fluorvätesyra                      | A     | 40%           |            |
| Formaldehyd, vattenl.              | A     | 40%           |            |
| Fosforsyra                         | A     | 50%           |            |
| Frostskyddsmedel                   | A     |               |            |
| Glycerin                           | A     | 100%          |            |
| Glykol                             | A     | 100%          |            |
| Heptan                             | B     | 100%          |            |
| Isopropylalkohol                   | A     | 100%          |            |
| Kalciumklorid                      | A     |               |            |
| Kaliumhydroxidlösning              | A     | 50%           |            |
| Klor (gas)                         | D     | 100%          |            |
| Klorbensen                         | A     | 100%          |            |
| Kloroform                          | B     |               |            |
| Koldisulfid                        | B     | 100%          |            |
| Koltetraklorid                     | D     |               |            |
| Kresol                             | A     |               |            |
| Linolja                            | A     |               |            |
| Matolja                            | A     |               |            |
| Merkurokrom                        | A     |               |            |
| Metylalkohol (metanol)             | A     | 100%          |            |
| Metylenklorid                      | B     | 100%          |            |
| Metyletylketon (MEK)               | A     | 100%          |            |
| Mineraloljor (aromatfria)          | A     |               |            |
| Mjök                               | A     |               |            |
| Myrsyra                            | A     | 10%           |            |
| Natriumhydroxidlösning (natronlut) | A     | 60%           |            |

| KEMIKALE                           | BETYG | KONCENTRATION | TEMPERATUR |
|------------------------------------|-------|---------------|------------|
| Natriumhydroxidlösning (natronlut) | A     | 15%           |            |
| Natriumkarbonat, vattenl.          | A     |               |            |
| Natriumklorid, vattenl.            | A     |               |            |
| Natriumnitrat, vattenl.            | A     |               |            |
| Natriumtiosulfat                   | A     |               |            |
| Natriumvätesulfid                  | A     |               |            |
| Nitrobensen                        | A     |               |            |
| Oxalsyra                           | A     |               |            |
| Ozon (gas)                         | D     | ≤ 0.5 ppm%    |            |
| Paraffinolja                       | A     | 100%          |            |
| Perkloretylen                      | B     |               |            |
| Petroleumeter                      | A     | 100%          |            |
| Propylalkohol                      | A     |               |            |
| Pyridin                            | A     |               |            |
| Salpetersyra                       | D     | 50%           |            |
| Salpetersyra                       | A     | 10%           |            |
| Saltsyra                           | A     | 10%           |            |
| Saltsyra (konc.)                   | A     |               |            |
| Silikonolja                        | A     |               |            |
| Svavelsyra                         | B     | 96%           |            |
| Tetrahydrofuran (THF)              | B     | 100%          |            |
| Toluen                             | A     | 100%          |            |
| Transformatorolja                  | A     |               |            |
| Trikloreten                        | B     | 100%          |            |
| Vatten                             | A     |               |            |
| Väteperoxid                        | A     | 10%           |            |
| Vätesulfid, vattenl.               | A     |               |            |
| Xylen                              | D     |               |            |
| Ättika, standard                   | A     | 5 - 10%       |            |



PlastShop.se  
Söderleden 22  
587 31 Linköping  
Sverige

| KEMIKALE  | BETYG | KONCENTRATION | TEMPERATUR |
|-----------|-------|---------------|------------|
| Ättiksyra | A     | 100%          |            |

PlastShop.se  
Söderleden 22, Linköping, Sverige

Tel: +46 13 328 94 00  
info@plastshop.se  
<https://plastshop.se>

Informationen i detta dokument baseras på aktuell kunskap och erfarenhet. Värden kan variera beroende på bearbetning och användningsförhållanden. Alla uppgifter utan garanti.