



PP-H 3000x1500x12 mm natur

Artikelnummer: P1010180

1. Tekniskt Datablad (TDS)

Densitet & vikt

EGENSKAP	VÄRDE	ENHET	STANDARD
Densitet	0.91	g/cm ³	ISO 1183

Fuktabsorption

EGENSKAP	VÄRDE	ENHET	STANDARD
Fuktabsorption till mättnad	0.2	%	ISO 62
Vattenabsorption till mättnad	0.2	%	ISO 62

Dragegenskaper

EGENSKAP	VÄRDE	ENHET	STANDARD
Sträckgränsspänning	36	MPa	ISO 527
Elasticitetsmodul (drag)	1700	MPa	ISO 527-2
Brottspänning	30	MPa	ISO 527
Brotttöjning	8	%	ISO 527-2

Böjgenskaper

EGENSKAP	VÄRDE	ENHET	STANDARD
Böjhållfasthet	37	MPa	DIN EN ISO 527-2

Slagtålighet

EGENSKAP	VÄRDE	ENHET	STANDARD
Skårad slagseghet (Charpy)	9	kJ/m ²	ISO 179/1eA

EGENSKAP	VÄRDE	ENHET	STANDARD
Slagseghet (Charpy)	7.7	kJ/m²	ISO 179

Hårdhet

EGENSKAP	VÄRDE	ENHET	STANDARD
Hårdhet Shore D	72	° Shore D	ISO 868
Kultryckshårdhet	110	MPa	ISO 2039

Temperaturgränser

EGENSKAP	VÄRDE	ENHET	STANDARD
Smältpunkt	161	°C	DIN EN ISO 11357
Maximal drifttemperatur (korttid)	126.7273	°C	UL746B
Maximal drifttemperatur	79.569	°C	
Minsta temperatur	-7.1667	°C	
Värmeförvrängning (HDT/A)	54	°C	ISO 75
Värmeförvrängning (HDT/B)	90	°C	ISO 75
Vicat mjukningstemperatur (VST/B/50)	50	°C	ISO 306

Termisk konduktivitet

EGENSKAP	VÄRDE	ENHET	STANDARD
Termisk konduktivitet	0.27	W/(m·K)	ISO 22007-4

Termisk expansion

EGENSKAP	VÄRDE	ENHET	STANDARD
Termisk utvidgningskoefficient	1.6	10 ⁻⁴ /K	ISO 11359-2

Isolationsegenskaper

EGENSKAP	VÄRDE	ENHET	STANDARD
Dielektrisk styrka	40	kV/mm	IEC 60243-1
Volymresistivitet	1014	Ω	DIN EN 62631-3-1
Dielektrisk konstant (1 MHz)	2.371	-	IEC 60250
Dielektrisk förlustfaktor (1 MHz)	13.4119	-	IEC 60250
Dielektrisk förlustfaktor (100 Hz)	0.0002	-	IEC 60250

Statisk spridning

EGENSKAP	VÄRDE	ENHET	STANDARD
Ytresistivitet	1013	Ω	IEC 60093
Jämförande krypströmsindex (CTI)	600	V	IEC 60112

Brandklassning

EGENSKAP	VÄRDE	ENHET	STANDARD
Brandklassning (UL 94)	60695		UL 94

2. Säkerhetsinformation (MSDS)

Klassificering: Ej klassificerad som farlig (CLP/GHS) i fast form.

Hantering: Inga särskilda åtgärder vid normal hantering. Vid bearbetning: Använd dammsug.

Lagring: Förvaras torrt, svalt och skyddat mot UV-ljus. 5-40 °C.

Brandrisker: Vid brand: CO, CO₂ och kolväteångor.

3. Kemisk beständighet

A Utmärkt **B** God **C** Begränsad **D** Ej rekommenderad

KEMIKALE	BETYG	KONC.	TEMP.
1,4-Dioxan	good	100%	
2-Hydroxipropionsyra (mjölksyra)	excellent	90%	
Aceton	excellent	100%	
Ammoniak	excellent		
Ammoniumklorid	excellent		
Amylalkohol	excellent		
Bensen	good		
Bensin (premium)	excellent		
Blekningslösning	good		
Borsyra	excellent	100%	
Bromsvätska	excellent		
Bränsle, aromatfritt	excellent		
Butylacetat	good		
Citronsyra	excellent	10%	
Cyklohexanon	excellent	100%	

KEMIKALE	BETYG	KONC.	TEMP.
Cyklohexen	excellent	100%	
Diesel	excellent		
Dietylenoxid	good		
Eldningsolja	excellent		
Etylacetat	excellent	100%	
Etylalkohol (etanol)	excellent	96%	
Etylenklorid	excellent	100%	
Fenol, vattenl.	excellent	ca. 9%	
Fluorvätesyra	excellent	40%	
Formaldehyd, vattenl.	excellent	40%	
Fosforsyra	excellent	50%	
Frostskyddsmedel	excellent		
Glycerin	excellent	100%	
Glykol	excellent	100%	
Heptan	good	100%	
Isopropylalkohol	excellent	100%	
Kalciumklorid	excellent		
Kaliumhydroxidlösning	excellent	50%	
Klor (gas)	not_recommended	100%	
Klorbensen	excellent	100%	
Kloroform	good		
Koldisulfid	good	100%	
Koltetraklorid	not_recommended		
Kresol	excellent		
Linolja	excellent		
Matolja	excellent		
Merkurokrom	excellent		
Metylalkohol (metanol)	excellent	100%	
Metylenklorid	good	100%	
Metyletylketon (MEK)	excellent	100%	
Mineraloljor (aromatfria)	excellent		

KEMIKALE	BETYG	KONC.	TEMP.
Mjök	excellent		
Myrsyra	excellent	10%	
Natriumhydroxidlösning (natronlut)	excellent	15%	
Natriumhydroxidlösning (natronlut)	excellent	60%	
Natriumkarbonat, vattenl.	excellent		
Natriumklorid, vattenl.	excellent		
Natriumnitrat, vattenl.	excellent		
Natriumtiosulfat	excellent		
Natriumvätesulfit	excellent		
Nitrobensen	excellent		
Oxalsyra	excellent		
Ozon (gas)	not_recommended	≤ 0.5 ppm%	
Paraffinolja	excellent	100%	
Perkloretylen	good		
Petroleumeter	excellent	100%	
Propylalkohol	excellent		
Pyridin	excellent		
Salpetersyra	excellent	10%	
Salpetersyra	not_recommended	50%	
Saltsyra	excellent	10%	
Saltsyra (konc.)	excellent		
Silikonolja	excellent		
Svavelsyra	good	96%	
Tetrahydrofuran (THF)	good	100%	
Toluen	excellent	100%	
Transformatorolja	excellent		
Trikloreten	good	100%	
Vatten	excellent		
Väteperoxid	excellent	10%	
Vätesulfid, vattenl.	excellent		
Xylen	not_recommended		

KEMIKALE	BETYG	KONC.	TEMP.
Ättika, standard	excellent	5 - 10%	
Ättiksyra	excellent	100%	

PlastShop.se
Söderleden 22 , Linköping , Sverige

Tel: +46 13 328 94 00
info@plastshop.se
<https://plastshop.se>

Informationen i detta dokument baseras på aktuell kunskap och erfarenhet. Värden kan variera beroende på bearbetning och användningsförhållanden. Alla uppgifter utan garanti.