

Platta i PP-H AlphaPlus 2000x1000x5 mm grÅ

Artikelnr P2201033

Beständig

Delvis beständig

Ej beständig

Kemikalie	Koncentration	Temp.	Beständighet
1,4-Dioxan	100	20 Å°C	
2-Hydroxipropionsyra (mjÅlksyra)	90	20 Å°C	
Aceton	100	20 Å°C	
Ammoniak	â€	20 Å°C	
Ammoniumklorid	â€	20 Å°C	
Amylalkohol	â€	20 Å°C	
Bensen	â€	20 Å°C	
Bensin (premium)	â€	20 Å°C	
BlekningslÅsning	â€	20 Å°C	
Borsyra	100	20 Å°C	
BromsvÅtska	â€	20 Å°C	
BrÅnsle, aromatfritt	â€	20 Å°C	
Butylacetat	â€	20 Å°C	
Citronsyra	10	20 Å°C	
Cyklohexanon	100	20 Å°C	
Cyklohexen	100	20 Å°C	
Diesel	â€	20 Å°C	
Dietylenoxid	â€	20 Å°C	
Eldningsolja	â€	20 Å°C	
Etylacetat	100	20 Å°C	
Etylalkohol (etanol)	96	20 Å°C	
Etylenklorid	100	20 Å°C	
Fenol, vattenl.	ca. 9	20 Å°C	
FluorvÅtsesyra	40	20 Å°C	
Formaldehyd, vattenl.	40	20 Å°C	
Fosforsyra	50	20 Å°C	
Frostskyddsmedel	â€	20 Å°C	

Kemikalie		Koncentration	Temp.	Beständighet
Glycerin	100		20 Å°C	●
Glykol	100		20 Å°C	●
Heptan	100		20 Å°C	●
Isopropylalkohol	100		20 Å°C	●
Kalciumklorid	â€”		20 Å°C	●
Kaliumhydroxidl�sning	50		20 Å°C	●
Klor (gas)	100		20 Å°C	●
Klorbensen	100		20 Å°C	●
Kloroform	â€”		20 Å°C	●
Koldisulfid	100		20 Å°C	●
Koltetraklorid	â€”		20 Å°C	●
Kresol	â€”		20 Å°C	●
Linolja	â€”		20 Å°C	●
Matolja	â€”		20 Å°C	●
Merkurokrom	â€”		20 Å°C	●
Metylalkohol (metanol)	100		20 Å°C	●
Metylenklorid	100		20 Å°C	●
Metyletylketon (MEK)	100		20 Å°C	●
Mineraloljor (aromatfria)	â€”		20 Å°C	●
Mj�lk	â€”		20 Å°C	●
Myrsyra	10		20 Å°C	●
Natriumhydroxidl�sning (natronlut)	15		20 Å°C	●
Natriumhydroxidl�sning (natronlut)	60		20 Å°C	●
Natriumkarbonat, vattenl.	â€”		20 Å°C	●
Natriumklorid, vattenl.	â€”		20 Å°C	●
Natriumnitrat, vattenl.	â€”		20 Å°C	●
Natriumtiosulfat	â€”		20 Å°C	●
Natriumv�tesulfit	â€”		20 Å°C	●
Nitrobensen	â€”		20 Å°C	●
Oxalsyra	â€”		20 Å°C	●
Ozon (gas)	��� 0.5 ppm		20 Å°C	●
Paraffinolja	100		20 Å°C	●
Perkloretylen	â€”		20 Å°C	●
Petroleumeter	100		20 Å°C	●

Kemikalie	Koncentration	Temp.	Best�ndighet
Propylalkohol	���	20 ��C	�
Pyridin	���	20 ��C	�
Salpetersyra	50	20 ��C	�
Salpetersyra	10	20 ��C	�
Saltsyra	10	20 ��C	�
Saltsyra (konc.)	���	20 ��C	�
Silikonolja	���	20 ��C	�
Svavelsyra	96	20 ��C	�
Tetrahydrofuran (THF)	100	20 ��C	�
Toluen	100	20 ��C	�
Transformatorolja	���	20 ��C	�
Trikloreten	100	20 ��C	�
Vatten	���	20 ��C	�
V��teperoxid	10	20 ��C	�
V��tesulfid, vattenl.	���	20 ��C	�
Xylen	���	20 ��C	�
��ttika, standard	5 - 10	20 ��C	�
��ttiksyra	100	20 ��C	�