



PVC U 2000x1000x6 mm mÃ¶rkgrÃ¶n

Artikelnr P2201906
Kategori PVC

Tekniska egenskaper

Densitet & vikt

Egenskap	VÃrde	Enhet	Provningsstandard
Densitet	1.53	g/cmÃ³	ASTM D792

Dragegenskaper

Egenskap	VÃrde	Enhet	Provningsstandard
StrÃckgrÃnsspÃnning	48.8	MPa	ASTM D638
Elasticitetsmodul (drag)	2669	MPa	ASTM D638
BrottspÃnning	40	MPa	ISO 527
BrottÃjning	14	%	ISO 527

TemperaturgrÃnser

Egenskap	VÃrde	Enhet	Provningsstandard
SmÃltpunkt	189.2	Ã°C	ASTM D3418
Maximal drifttemperatur (korttid)	93.3	Ã°C	UL 746B
Maximal drifttemperatur	60	Ã°C	
Minsta temperatur	-15	Ã°C	UL 746B
VÃrmeÃrvarÃngning (HDT/A)	106.7	Ã°C	ASTM D648
Vicat mjukningstemperatur (VST/B/50)	75	Ã°C	ISO 306

Isolationsegenskaper

Egenskap	VÃrde	Enhet	Provningsstandard
Dielektrisk styrka	40	kV/mm	IEC 60243-1

Egenskap	VÄrde	Enhet	Provningsstandard
Volymresistivitet	10 ¹⁴ Ω·m	10 ¹⁴ Ω·cm	DIN EN 62631-3-1
Dielektrisk konstant (1 MHz)	3.1	-	IEC 60250
Dielektrisk konstant (100 Hz)	3.2	-	IEC 60250
Dielektrisk förlustfaktor (1 MHz)	0.0	-	IEC 60250

BÄjeregenskaper

Egenskap	VÄrde	Enhet	Provningsstandard
BÄjehållfasthet	73.1	MPa	ASTM D790

Termisk konduktivitet

Egenskap	VÄrde	Enhet	Provningsstandard
Termisk konduktivitet	0.14	W/(m·K)	ISO 22007-4

Statisk spridning

Egenskap	VÄrde	Enhet	Provningsstandard
Ytresistivitet	10 ¹⁴ Ω	10 ¹⁴ Ω	DIN EN 62631-3-2
JÄmfärde krypströmsindex (CTI)	600	V	IEC 60112

Fuktabsorption

Egenskap	VÄrde	Enhet	Provningsstandard
Fuktabsorption till mättnad	0.5	%	ASTM D570
Vattenabsorption till mättnad	0.5	%	ASTM D570

Slagtålighet

Egenskap	VÄrde	Enhet	Provningsstandard
Skårad slagsegghet (Charpy)	4	kJ/m²	ISO 179
Slagsegghet (Charpy)	550	kJ/m²	DIN EN ISO 8256

Termisk expansion

Egenskap	VÄrde	Enhet	Provningsstandard
Termisk utvidgningskoefficient	1.03	10 ⁻⁶ /K	ASTM D696

Hårldhet

Egenskap	VÄrde	Enhet	Provningsstandard
Hårldhet Shore D	85	Å° Shore D	ASTM D2240
Kultryckshårldhet	100	MPa	ISO 2039

Godkännanden

REACH

RoHS

UL
94