

PVC U 2000x1000x8 mm rödbrun

Artikelnummer: P2202004

Kemisk beständighet

A Utmärkt **B** God **C** Begränsad **D** Ej rekommenderad

KEMIKALE	BETYG	KONCENTRATION	TEMPERATUR
1,4-Dioxan	not_recommended	100%%	
2-Hydroxipropionsyra (mjölksyra)	excellent	90%%	
Aceton	not_recommended	100%%	
Ammoniak	excellent	conc.%	
Ammoniumklorid	excellent		
Amylalkohol	excellent		
Bensen	not_recommended		
Bensin (premium)	not_recommended		
Blekningslösning	excellent	12.5 cl%	
Borsyra	excellent	100%%	
Bromsvätska	excellent		
Bränsle (aromatfritt)	excellent		
Butylacetat	not_recommended		
Citronsyra	excellent	10%%	
Cyklohexanon	not_recommended	100%%	
Cyklohexen	excellent	100%%	
Diesel	excellent		
Dietylenoxid	not_recommended		
Eldningsolja	excellent		
Etylacetat	not_recommended	100%%	
Etylalkohol (etanol)	excellent	96%%	
Etylenklorid	not_recommended	100%%	

KEMIKALE	BETYG	KONCENTRATION	TEMPERATUR
Fenol (vattenl.)	good	ca. 9%%	
Fluorvätesyra	excellent	40%%	
Formaldehyd (vattenl.)	excellent	40%%	
Fosforsyra	excellent	50%%	
Frostskyddsmedel	excellent		
Glycerin	excellent	100%%	
Glykol	excellent	100%%	
Heptan	excellent	100%%	
Isopropylalkohol	excellent	100%%	
Kalciumklorid	excellent		
Kaliumhydroxidlösning	excellent	50%%	
Klor (gas)	good	100%%	
Klorbensen	not_recommended	100%%	
Kloroform	not_recommended		
Koldisulfid	not_recommended	100%%	
Koltetraklorid	not_recommended		
Kresol	not_recommended		
Linolja	excellent		
Matolja	excellent		
Merkurokrom	good		
Metylalkohol (metanol)	excellent	100%%	
Metylenklorid	not_recommended	100%%	
Metyletylketon (MEK)	not_recommended	100%%	
Mineraloljor (aromatfria)	excellent		
Mjök	excellent		
Myrsyra	excellent	10%%	
Natriumhydroxidlösning (natronlut)	excellent	15%%	
Natriumhydroxidlösning (natronlut)	excellent	60%%	
Natriumkarbonat (vattenl.)	excellent		
Natriumklorid (vattenl.)	excellent		
Natriumnitrat (vattenl.)	excellent		

KEMIKALE	BETYG	KONCENTRATION	TEMPERATUR
Natriumtiosulfat	excellent		
Natriumvätesulfit	excellent		
Nitrobensen	not_recommended		
Oxalsyra	excellent		
Ozon (gas)	excellent	≤ 0.5 ppm%	
Paraffinolja	excellent	100%%	
Perkloretylen	not_recommended		
Petroleum	excellent	100%%	
Petroleometer	excellent	100%%	
Propylalkohol	excellent		
Pyridin	not_recommended		
Salpetersyra	excellent	50%%	
Salpetersyra	excellent	10%%	
Saltsyra	excellent	10%%	
Saltsyra (konc.)	excellent	conc.%	
Silikonolja	excellent		
Svavelsyra	excellent	96%%	
Tetrahydrofuran (THF)	not_recommended	100%%	
Toluen	not_recommended	100%%	
Transformatorolja	excellent		
Trikloretan	not_recommended	100%%	
Vatten	excellent		
Väteperoxid	excellent	10%%	
Vätesulfid (vattenl.)	excellent		
Xylen	not_recommended		
Äppeljuice	excellent		
Ättika (standard)	excellent	5 - 10%%	
Ättiksyra	excellent	100%%	

Informationen i detta dokument baseras på aktuell kunskap och erfarenhet. Värden kan variera beroende på bearbetning och användningsförhållanden. Alla uppgifter utan garanti.