

PVC U 2000x1000x8 mm svart

Artikelnummer: P1201147

Kemisk beständighet

A Utmärkt **B** God **C** Begränsad **D** Ej rekommenderad

KEMIKALE	BETYG	KONCENTRATION	TEMPERATUR
1,4-Dioxan	not_resistant	100%%	
2-Hydroxipropionsyra (mjölksyra)	resistant	90%%	
Aceton	not_resistant	100%%	
Ammoniak	resistant	conc.%	
Ammoniumklorid	resistant		
Amylalkohol	resistant		
Bensen	not_resistant		
Bensin (premium)	not_resistant		
Blekningslösning	resistant	12.5 cl%	
Borsyra	resistant	100%%	
Bromsvätska	resistant		
Bränsle (aromatfritt)	resistant		
Butylacetat	not_resistant		
Citronsyra	resistant	10%%	
Cyklohexanon	not_resistant	100%%	
Cyklohexen	resistant	100%%	
Diesel	resistant		
Dietylenoxid	not_resistant		
Eldningsolja	resistant		
Etylacetat	not_resistant	100%%	
Etylalkohol (etanol)	resistant	96%%	
Etylenklorid	not_resistant	100%%	

KEMIKALE	BETYG	KONCENTRATION	TEMPERATUR
Fenol (vattenl.)	partially_resistant	ca. 9%%	
Fluorvätesyra	resistant	40%%	
Formaldehyd (vattenl.)	resistant	40%%	
Fosforsyra	resistant	50%%	
Frostskyddsmedel	resistant		
Glycerin	resistant	100%%	
Glykol	resistant	100%%	
Heptan	resistant	100%%	
Isopropylalkohol	resistant	100%%	
Kalciumklorid	resistant		
Kaliumhydroxidlösning	resistant	50%%	
Klor (gas)	partially_resistant	100%%	
Klorbensen	not_resistant	100%%	
Kloroform	not_resistant		
Koldisulfid	not_resistant	100%%	
Koltetraklorid	not_resistant		
Kresol	not_resistant		
Linolja	resistant		
Matolja	resistant		
Merkurokrom	partially_resistant		
Metylalkohol (metanol)	resistant	100%%	
Metylenklorid	not_resistant	100%%	
Metyletylketon (MEK)	not_resistant	100%%	
Mineraloljor (aromatfria)	resistant		
Mjök	resistant		
Myrsyra	resistant	10%%	
Natriumhydroxidlösning (natronlut)	resistant	15%%	
Natriumhydroxidlösning (natronlut)	resistant	60%%	
Natriumkarbonat (vattenl.)	resistant		
Natriumklorid (vattenl.)	resistant		
Natriumnitrat (vattenl.)	resistant		

KEMIKALE	BETYG	KONCENTRATION	TEMPERATUR
Natriumtiosulfat	resistant		
Natriumvätesulfid	resistant		
Nitrobensen	not_resistant		
Oxalsyra	resistant		
Ozon (gas)	resistant	≤ 0.5 ppm%	
Paraffinolja	resistant	100%%	
Perkloretylen	not_resistant		
Petroleum	resistant	100%%	
Petroleometer	resistant	100%%	
Propylalkohol	resistant		
Pyridin	not_resistant		
Salpetersyra	resistant	50%%	
Salpetersyra	resistant	10%%	
Saltsyra	resistant	10%%	
Saltsyra (konc.)	resistant	conc.%	
Silikonolja	resistant		
Svavelsyra	resistant	96%%	
Tetrahydrofuran (THF)	not_resistant	100%%	
Toluen	not_resistant	100%%	
Transformatorolja	resistant		
Trikloretan	not_resistant	100%%	
Vatten	resistant		
Väteperoxid	resistant	10%%	
Vätesulfid (vattenl.)	resistant		
Xylen	not_resistant		
Äppeljuice	resistant		
Ättika (standard)	resistant	5 - 10%%	
Ättiksyra	resistant	100%%	

Informationen i detta dokument baseras på aktuell kunskap och erfarenhet. Värden kan variera beroende på bearbetning och användningsförhållanden. Alla uppgifter utan garanti.