



BÄjlegenskaper

| Egenskap | Värde | Enhet | Provningsstandard |
|----------|-------|-------|-------------------|
| BÄjhhäft | 73.1  | MPa   | ASTM D790         |

Termisk konduktivitet

| Egenskap              | Värde | Enhet   | Provningsstandard |
|-----------------------|-------|---------|-------------------|
| Termisk konduktivitet | 0.14  | W/(m·K) | ISO 22007-4       |

Statisk spridning

| Egenskap                      | Värde | Enhet | Provningsstandard |
|-------------------------------|-------|-------|-------------------|
| Ytesistivitet                 | 10Å³  | î     | DIN EN 62631-3-2  |
| JÄmfärde krypträmsindex (CTI) | 600   | V     | IEC 60112         |

Fuktabsorption

| Egenskap                      | Värde | Enhet | Provningsstandard |
|-------------------------------|-------|-------|-------------------|
| Fuktabsorption till mättnad   | 0.5   | %     | ASTM D570         |
| Vattenabsorption till mättnad | 0.5   | %     | ASTM D570         |

SlagÄlighet

| Egenskap                   | Värde | Enhet | Provningsstandard |
|----------------------------|-------|-------|-------------------|
| SkÄrad slagseghet (Charpy) | 4     | kJ/m² | ISO 179           |
| Slagseghet (Charpy)        | 550   | kJ/m² | DIN EN ISO 8256   |

Termisk expansion

| Egenskap                       | Värde | Enhet  | Provningsstandard |
|--------------------------------|-------|--------|-------------------|
| Termisk utvidgningskoefficient | 1.03  | 10â°/K | ASTM D696         |

HÄrdhet

| Egenskap         | Värde | Enhet      | Provningsstandard |
|------------------|-------|------------|-------------------|
| HÄrdhet Shore D  | 85    | Å° Shore D | ASTM D2240        |
| KultryckshÄrdhet | 100   | MPa        | ISO 2039          |

Godkännanden

REACH

RoHS

UL 94