

## PVC U Color 2000x1000x4 mm vit

Artikelnummer: P2202233

### 3. Kemisk beständighet

**A** Utmärkt **B** God **C** Begränsad **D** Ej rekommenderad

| KEMIKALE                         | BETYG | KONC.    | TEMP. |
|----------------------------------|-------|----------|-------|
| 1,4-Dioxan                       | D     | 100%%    |       |
| 2-Hydroxipropionsyra (mjölksyra) | A     | 90%%     |       |
| Aceton                           | D     | 100%%    |       |
| Ammoniak                         | A     | conc.%   |       |
| Ammoniumklorid                   | A     |          |       |
| Amylalkohol                      | A     |          |       |
| Bensen                           | D     |          |       |
| Bensin (premium)                 | D     |          |       |
| Blekningslösning                 | A     | 12.5 cl% |       |
| Borsyra                          | A     | 100%%    |       |
| Bromsvätska                      | A     |          |       |
| Bränsle (aromatfritt)            | A     |          |       |
| Butylacetat                      | D     |          |       |
| Citronsyra                       | A     | 10%%     |       |
| Cyklohexanon                     | D     | 100%%    |       |
| Cyklohexen                       | A     | 100%%    |       |
| Diesel                           | A     |          |       |
| Dietylenoxid                     | D     |          |       |
| Eldningsolja                     | A     |          |       |
| Etylacetat                       | D     | 100%%    |       |

| KEMIKALE                           | BETYG | KONC.   | TEMP. |
|------------------------------------|-------|---------|-------|
| Etylalkohol (etanol)               | A     | 96%%    |       |
| Etylenklorid                       | D     | 100%%   |       |
| Fenol (vattenl.)                   | B     | ca. 9%% |       |
| Fluorvätesyra                      | A     | 40%%    |       |
| Formaldehyd (vattenl.)             | A     | 40%%    |       |
| Fosforsyra                         | A     | 50%%    |       |
| Frostskyddsmedel                   | A     |         |       |
| Glycerin                           | A     | 100%%   |       |
| Glykol                             | A     | 100%%   |       |
| Heptan                             | A     | 100%%   |       |
| Isopropylalkohol                   | A     | 100%%   |       |
| Kalciumklorid                      | A     |         |       |
| Kaliumhydroxidlösning              | A     | 50%%    |       |
| Klor (gas)                         | B     | 100%%   |       |
| Klorbensen                         | D     | 100%%   |       |
| Kloroform                          | D     |         |       |
| Koldisulfid                        | D     | 100%%   |       |
| Koltetraklorid                     | D     |         |       |
| Kresol                             | D     |         |       |
| Linolja                            | A     |         |       |
| Matolja                            | A     |         |       |
| Merkurokrom                        | B     |         |       |
| Metylalkohol (metanol)             | A     | 100%%   |       |
| Metylenklorid                      | D     | 100%%   |       |
| Metyletylketon (MEK)               | D     | 100%%   |       |
| Mineraloljor (aromatfria)          | A     |         |       |
| Mjök                               | A     |         |       |
| Myrsyra                            | A     | 10%%    |       |
| Natriumhydroxidlösning (natronlut) | A     | 60%%    |       |

| KEMIKALE                           | BETYG | KONC.      | TEMP. |
|------------------------------------|-------|------------|-------|
| Natriumhydroxidlösning (natronlut) | A     | 15%%       |       |
| Natriumkarbonat (vattenl.)         | A     |            |       |
| Natriumklorid (vattenl.)           | A     |            |       |
| Natriumnitrat (vattenl.)           | A     |            |       |
| Natriumtiosulfat                   | A     |            |       |
| Natriumvätesulfit                  | A     |            |       |
| Nitrobensen                        | D     |            |       |
| Oxalsyra                           | A     |            |       |
| Ozon (gas)                         | A     | ≤ 0.5 ppm% |       |
| Paraffinolja                       | A     | 100%%      |       |
| Perkloretylen                      | D     |            |       |
| Petroleum                          | A     | 100%%      |       |
| Petroleometer                      | A     | 100%%      |       |
| Propylalkohol                      | A     |            |       |
| Pyridin                            | D     |            |       |
| Salpetersyra                       | A     | 50%%       |       |
| Salpetersyra                       | A     | 10%%       |       |
| Saltsyra                           | A     | 10%%       |       |
| Saltsyra (konc.)                   | A     | conc.%     |       |
| Silikonolja                        | A     |            |       |
| Svavelsyra                         | A     | 96%%       |       |
| Tetrahydrofuran (THF)              | D     | 100%%      |       |
| Toluen                             | D     | 100%%      |       |
| Transformatorolja                  | A     |            |       |
| Trikloreten                        | D     | 100%%      |       |
| Vatten                             | A     |            |       |
| Väteperoxid                        | A     | 10%%       |       |
| Vätesulfid (vattenl.)              | A     |            |       |
| Xylen                              | D     |            |       |

| KEMIKALE          | BETYG | KONC.    | TEMP. |
|-------------------|-------|----------|-------|
| Äppeljuice        | A     |          |       |
| Ättika (standard) | A     | 5 - 10%% |       |
| Ättiksyra         | A     | 100%%    |       |

---

**PlastShop.se**

Söderleden 22 , Linköping , Sverige

Tel: +46 13 328 94 00

[info@plastshop.se](mailto:info@plastshop.se)

<https://plastshop.se>

Informationen i detta dokument baseras på aktuell kunskap och erfarenhet. Värden kan variera beroende på bearbetning och användningsförhållanden. Alla uppgifter utan garanti.