

PVDF 1000x500x45 mm svart

Artikelnummer: P1010658

Kemisk beständighet

A Utmärkt **B** God **C** Begränsad **D** Ej rekommenderad

KEMIKALIE	BETYG	KONCENTRATION	TEMPERATUR
1,4-Dioxan	good	100%	
2-Hydroxipropionsyra (mjölksyra)	excellent	90%	
Aceton	excellent	100%	
Ammoniak	excellent		
Ammoniumklorid	excellent		
Amylalkohol	excellent		
Bensen	excellent		
Bensin (premium)	excellent		
Blekningslösning	good		
Borsyra	excellent	100%	
Bromsvätska	excellent		
Bränsle, aromatfritt	excellent		
Butylacetat	excellent		
Citronsyra	excellent	10%	
Cyklohexanon	excellent	100%	
Cyklohexen	excellent	100%	
Diesel	excellent		
Dietylenoxid	excellent		
Eldningsolja	excellent		
Etylacetat	excellent	100%	
Etylalkohol (etanol)	excellent	96%	
Etylenklorid	excellent	100%	

KEMIKALIE	BETYG	KONCENTRATION	TEMPERATUR
Fenol (vattenl.)	excellent	ca. 9%	
Fluorvätesyra	excellent	40%	
Formaldehyd (vattenl.)	excellent	40%	
Fosforsyra	excellent	50%	
Frostskyddsmedel	excellent		
Glycerin	excellent	100%	
Glykol	excellent	100%	
Heptan	excellent	100%	
Isopropylalkohol	excellent	100%	
Kalciumklorid	excellent		
Kaliumhydroxidlösning	excellent	50%	
Klor (gas)	excellent	100%	
Klorbensen	excellent	100%	
Kloroform	excellent		
Koldisulfid	excellent	100%	
Koltetraklorid	excellent		
Kresol	excellent		
Linolja	excellent		
Matolja	excellent		
Merkurokrom	excellent		
Metylalkohol (metanol)	excellent	100%	
Metylenklorid	good	100%	
Metyletylketon (MEK)	not_recommended	100%	
Mineraloljor (aromatfria)	excellent		
Mjök	excellent		
Myrsyra	excellent	10%	
Natriumhydroxidlösning (natronlut)	excellent	15%	
Natriumkarbonat (vattenl.)	excellent		
Natriumklorid (vattenl.)	excellent		
Natriumnitrat (vattenl.)	excellent		
Natriumtiosulfat	excellent		

KEMIKALIE	BETYG	KONCENTRATION	TEMPERATUR
Natriumvätesulfit	excellent		
Natronlut (60%)	excellent	60%	
Nitrobensen	excellent		
Oxalsyra	excellent		
Ozon (gas)	excellent	≤ 0.5 ppm%	
Paraffinolja	excellent	100%	
Perkloretylen	excellent		
Petroleum	excellent	100%	
Propylalkohol	excellent		
Pyridin	not_recommended		
Salpetersyra	excellent	10%	
Salpetersyra (50%)	excellent	50%	
Saltsyra	excellent	10%	
Saltsyra (konc.)	excellent		
Silikonolja	excellent		
Svavelsyra	excellent	96%	
Tetrahydrofuran (THF)	good	100%	
Toluen	excellent	100%	
Transformatorolja	excellent		
Trikloretan	excellent	100%	
Vatten	excellent		
Väteperoxid	excellent	10%	
Vätesulfid (vattenl.)	excellent		
Xylen	excellent		
Äppeljuice	excellent		
Ättika (standard)	excellent	5 - 10%	
Ättiksyra	excellent	100%	