



ABS 110x3000 mm natur

Artikelnr P1000049

Beständig

Delvis beständig

Ej beständig

Kemikalie	Koncentration	Temp.	Beständighet
1,4-Dioxan	100	20 Å°C	Ej beständig
2-Hydroxipropionsyra (mjölksyra)	90	20 Å°C	Beständig
Aceton	100	20 Å°C	Ej beständig
Ammoniak	â€”	20 Å°C	Beständig
Ammoniumklorid	â€”	20 Å°C	Beständig
Amylalkohol	â€”	20 Å°C	Beständig
Bensen	â€”	20 Å°C	Ej beständig
Bensin (premium)	â€”	20 Å°C	Ej beständig
Bromsvätska	â€”	20 Å°C	Ej beständig
Bränsle, aromatfritt	â€”	20 Å°C	Beständig
Butylacetat	â€”	20 Å°C	Ej beständig
Citronsyra	10	20 Å°C	Beständig
Cyklohexanon	100	20 Å°C	Ej beständig
Cyklohexen	100	20 Å°C	Beständig
Diesel	â€”	20 Å°C	Beständig
Eldningsolja	â€”	20 Å°C	Beständig
Etylacetat	100	20 Å°C	Ej beständig
Etylalkohol (etanol)	96	20 Å°C	Ej beständig
Etylenklorid	100	20 Å°C	Ej beständig
Fenol, vattenl.	9	20 Å°C	Delvis beständig
Fluorvätska	40	20 Å°C	Delvis beständig
Formaldehyd, vattenl.	40	20 Å°C	Beständig
Fosforsyra	50	20 Å°C	Beständig
Frostskyddsmedel	â€”	20 Å°C	Beständig
Glycerin	100	20 Å°C	Beständig
Glykol	100	20 Å°C	Beständig
Heptan	100	20 Å°C	Beständig

Kemikalie	Koncentration	Temp.	Beständighet
Isopropylalkohol	100	20 Å°C	
Kalciumklorid	â€”	20 Å°C	
Kaliumhydroxidl�sning	50	20 Å°C	
Klorbensen	100	20 Å°C	
Klorgas	100	20 Å°C	
Kloroform	â€”	20 Å°C	
Koldisulfid	100	20 Å°C	
Koltetraklorid	â€”	20 Å°C	
Kresol	â€”	20 Å°C	
Linolja	â€”	20 Å°C	
Matolja	â€”	20 Å°C	
Merkurokrom	â€”	20 Å°C	
Metylalkohol (metanol)	100	20 Å°C	
Metylenklorid	100	20 Å°C	
Metyletylketon (MEK)	100	20 Å°C	
Mj�lk	â€”	20 Å°C	
Myrsyra	10	20 Å°C	
Natriumhydroxidl�sning (natronlut)	60	20 Å°C	
Natriumhydroxidl�sning (natronlut)	15	20 Å°C	
Natriumkarbonat, vattenl.	â€”	20 Å°C	
Natriumklorid, vattenl.	â€”	20 Å°C	
Natriumnitrat, vattenl.	â€”	20 Å°C	
Natriumtiosulfat	â€”	20 Å°C	
Natriumv�tesulfit	â€”	20 Å°C	
Nitrobensen	â€”	20 Å°C	
Oxalsyra	â€”	20 Å°C	
Ozon (gas)	â€”	20 Å°C	
Paraffinolja	100	20 Å°C	
Perkloretylen	â€”	20 Å°C	
Petroleum	100	20 Å°C	
Petroleumeter	100	20 Å°C	
Propylalkohol	â€”	20 Å°C	
Pyridin	â€”	20 Å°C	
Salpetersyra	10	20 Å°C	

Kemikalie	Koncentration	Temp.	Beständighet
Salpetersyra	50	20 Å°C	●
Saltsyra	10	20 Å°C	●
Saltsyra (konc.)	â€”	20 Å°C	●
Silikonolja	â€”	20 Å°C	●
Svavelsyra	96	20 Å°C	●
Tetrahydrofuran (THF)	100	20 Å°C	●
Toluen	100	20 Å°C	●
Transformatorolja	â€”	20 Å°C	●
Trikloretan	100	20 Å°C	●
Vatten	â€”	20 Å°C	●
Väteperoxid	10	20 Å°C	●
Vätesulfid, vattenl.	â€”	20 Å°C	●
Xylen	â€”	20 Å°C	●
Äppeljuice	â€”	20 Å°C	●
Ättika (standard)	5-10	20 Å°C	●
Ättiksyra	100	20 Å°C	●