

PA12 75x1000 mm svart

Artikelnummer: P1000219

Kemisk beständighet

**A** Utmärkt **B** God **C** Begränsad **D** Ej rekommenderad

| KEMIKALE                         | BETYG | KONCENTRATION | TEMPERATUR |
|----------------------------------|-------|---------------|------------|
| 1,4-Dioxan                       | B     | 100%          |            |
| 2-Hydroxipropionsyra (mjölksyra) | D     | 90%           |            |
| Aceton                           | B     | 100%          |            |
| Ammoniak                         | A     | conc. %       |            |
| Ammoniumklorid                   | A     |               |            |
| Amylalkohol                      | B     |               |            |
| Bensen                           | A     |               |            |
| Bensin (premium)                 | A     |               |            |
| Blekningslösning                 | D     | 12.5 cl%      |            |
| Borsyra                          | B     | 100%          |            |
| Bromsvätska                      | A     |               |            |
| Bränsle (aromatfritt)            | A     |               |            |
| Butylacetat                      | A     |               |            |
| Citronsyra                       | A     | 10%           |            |
| Cyklohexanon                     | A     | 100%          |            |
| Cyklohexen                       | B     | 100%          |            |
| Diesel                           | A     |               |            |
| Dietylenoxid                     | A     |               |            |
| Eldningsolja                     | A     |               |            |
| Etylacetat                       | A     | 100%          |            |

| KEMIKALE                           | BETYG | KONCENTRATION | TEMPERATUR |
|------------------------------------|-------|---------------|------------|
| Etylalkohol (etanol)               | B     | 96%           |            |
| Etylenklorid                       | D     | 100%          |            |
| Fenol (vattenl.)                   | D     | ca. 9%        |            |
| Fluorvätesyra                      | D     | 40%           |            |
| Formaldehyd (vattenl.)             | B     | 40%           |            |
| Fosforsyra                         | D     | 50%           |            |
| Glycerin                           | A     | 100%          |            |
| Glykol                             | A     | 100%          |            |
| Heptan                             | A     | 100%          |            |
| Isopropylalkohol                   | D     | 100%          |            |
| Kalciumklorid                      | A     |               |            |
| Kaliumhydroxidlösning              | A     | 50%           |            |
| Klor (gas)                         | D     | 100%          |            |
| Klorbensen                         | B     | 100%          |            |
| Kloroform                          | D     |               |            |
| Koldisulfid                        | A     | 100%          |            |
| Koltetraklorid                     | A     |               |            |
| Kresol                             | D     |               |            |
| Linolja                            | A     |               |            |
| Matolja                            | A     |               |            |
| Merkurokrom                        | D     |               |            |
| Metylalkohol (metanol)             | D     | 100%          |            |
| Metilenklorid                      | D     | 100%          |            |
| Metyletylketon (MEK)               | D     | 100%          |            |
| Mineraloljor (aromatfria)          | A     |               |            |
| Mjök                               | A     |               |            |
| Myrsyra                            | B     | 10%           |            |
| Natriumhydroxidlösning (natronlut) | A     | 15%           |            |
| Natriumkarbonat (vattenl.)         | A     |               |            |

| KEMIKALE                 | BETYG | KONCENTRATION | TEMPERATUR |
|--------------------------|-------|---------------|------------|
| Natriumklorid (vattenl.) | A     |               |            |
| Natriumnitrat (vattenl.) | A     |               |            |
| Natriumtiosulfat         | A     |               |            |
| Nitrobensen              | B     |               |            |
| Oxalsyra                 | A     |               |            |
| Ozon (gas)               | D     | ≤ 0.5 ppm%    |            |
| Paraffinolja             | A     | 100%          |            |
| Perkloretylen            | A     |               |            |
| Petroleum                | A     | 100%          |            |
| Petroleumeter            | A     | 100%          |            |
| Propylalkohol            | D     |               |            |
| Pyridin                  | B     |               |            |
| Salpetersyra             | D     | 50%           |            |
| Salpetersyra             | D     | 10%           |            |
| Saltsyra                 | B     | 10%           |            |
| Saltsyra (konc.)         | D     | conc.%        |            |
| Silikonolja              | A     |               |            |
| Svavelsyra               | D     | 96%           |            |
| Tetrahydrofuran (THF)    | B     | 100%          |            |
| Toluen                   | A     | 100%          |            |
| Transformatorolja        | A     |               |            |
| Trikloreten              | B     | 100%          |            |
| Vatten                   | A     |               |            |
| Väteperoxid              | D     | 10%           |            |
| Vätesulfid (vattenl.)    | A     |               |            |
| Xylen                    | A     |               |            |
| Äppeljuice               | A     |               |            |
| Ättika (standard)        | A     | 5 - 10%       |            |



PlastShop.se  
Söderleden 22  
587 31 Linköping  
Sverige

**PlastShop.se**  
Söderleden 22, Linköping, Sverige

Tel: +46 13 328 94 00  
[info@plastshop.se](mailto:info@plastshop.se)  
<https://plastshop.se>

Informationen i detta dokument baseras på aktuell kunskap och erfarenhet. Värden kan variera beroende på bearbetning och användningsförhållanden. Alla uppgifter utan garanti.