



Artikelnr P1001248

Egenskap	Värde	Enhet	Standard
Densitet	1.14	g/cm³	ISO 1183
Densitet	1.13	g/cm³	ISO 1183
Sträckgränspänning	70	MPa	DIN EN ISO 527
Sträckgränspänning	83	MPa	ISO 527
Elasticitetsmodul (drag)	3250	MPa	ISO 527-2
Elasticitetsmodul (drag)	3330	MPa	ISO 527
Brottspänning	75	MPa	ISO 527-2
Brottspänning	54	MPa	ISO 527
Brottåtgång	40	%	ISO 527-2
Brottåtgång	50	%	ISO 527
Smältpunkt	220	°C	ISO 3146
Smältpunkt	220	°C	ISO 3146
Maximal drifttemperatur (korttid)	160	°C	
Maximal drifttemperatur (korttid)	130	°C	UL746B
Maximal drifttemperatur	90.5	°C	
Maximal drifttemperatur	85	°C	
Minsta temperatur	-36	°C	
Minsta temperatur	-40	°C	
Värmeåtvärngning (HDT/A)	70	°C	ISO 75-2
Värmeåtvärngning (HDT/A)	75	°C	ISO 75-2
Värmeåtvärngning (HDT/B)	140	°C	ISO 75-2
Värmeåtvärngning (HDT/B)	190	°C	ISO 75-2
Vicat mjukningstemperatur (VST/B/50)	190	°C	ISO 306
Dielektrisk styrka	30	kV/mm	IEC 60243-1
Dielektrisk styrka	25	kV/mm	IEC 60243-1
Volymresistivitet	10¹¹	Ω·cm	IEC 60093
Volymresistivitet	10¹¹	Ω·cm	IEC 60093

Egenskap	Värde	Enhet	Standard
Dielektrisk konstant (1 MHz)	3.8	-	IEC 60250
Dielektrisk konstant (1 MHz)	3.7	-	IEC 60250
Dielektrisk förlustfaktor (1 MHz)	0.03	-	IEC 60250
Dielektrisk konstant (100 Hz)	3.9	-	IEC 60250
Dielektrisk förlustfaktor (1 MHz)	0.0	-	IEC 60250
Dielektrisk förlustfaktor (100 Hz)	0.0	-	IEC 60250
Brandklassning (UL 94)	3		UL 94
BÄihållfasthet	76	MPa	ISO 527-2
BÄihållfasthet	100	MPa	ISO 178
Termisk konduktivitet	0.32	W/(m·K)	DIN 52612
Termisk konduktivitet	0.28	W/(m·K)	DIN 52612
Yt resistivitet	10 ¹¹ Ω	Ω	IEC 60093
JÄmförande krypsrömsindex (CTI)	600	V	IEC 60112
Yt resistivitet	10 ¹¹ Ω	Ω	IEC 60093
JÄmförande krypsrömsindex (CTI)	600	V	IEC 60112
Fuktabsorption till mättnad	2.5	%	ISO 62
Fuktabsorption till mättnad	9.5	%	ISO 62
Vattenabsorption till mättnad	9	%	ISO 62
Vattenabsorption till mättnad	9.5	%	ISO 62
Skärslagseghet (Charpy)	5.5	kJ/m ²	ISO 179/1eA
Skärslagseghet (Charpy)	7	kJ/m ²	ISO 179
Termisk utvidgningskoefficient	1.1	10 ⁻⁶ /K	ISO 11359
Termisk utvidgningskoefficient	0.9	10 ⁻⁶ /K	ISO 11359
Hårdhet Shore D	82	Å Shore D	DIN EN ISO 868
Hårdhet Shore D	80	Å Shore D	ISO 868
Kultryckshårdhet	150	MPa	ISO 2039-1
Kultryckshårdhet	155	MPa	ISO 2039

2. Kemisk beständighet

Beständig Delvis beständig Ej beständig

Kemikalie	Konc.	Resultat
1,4-Dioxan	100	
2-Hydroxypropionic Acid	90	

Kemikalie	Konc.	Resultat
Acetic Acid	100	
Aceton	100	
Ammoniak	conc.	
Ammonium Chloride	â€”	
Amyl Alcohol	â€”	
Apple Juice	â€”	
Bensen	â€”	
Bleaching Solution	12.5 cl	
Boric Acid	100	
Brake Fluid	â€”	
Br�nsle (aromatfritt)	â€”	
Butyl Acetate	â€”	
Calcium Chloride	â€”	
Carbon Disulfide	100	
Carbon Tetrachloride	â€”	
Citric Acid	10	
Cyklohexanon	100	
Cyklohexen	100	
Diesel Fuel	â€”	
Diethylene Oxide	â€”	
Ethyl Acetate	100	
Ethyl Alcohol	96	
Ethylene Chloride	100	
Fenol (vattenl.)	ca. 9	
Food Oil	â€”	
Formaldehyd (vattenl.)	40	
Formic Acid	10	
Frost Protection Agent	â€”	
Glycerin	100	
Glykol	100	
Heating Oil	â€”	
Heptan	100	
Hydrochloric Acid	10	
Hydrochloric Acid (concentrated)	conc.	
Hydrofluoric Acid	40	

Kemikalie	Konc.	Resultat
Hydrogen Peroxide	10	
Hydrogen Sulfide (aqueous)	â€”	
Isopropyl Alcohol	100	
Klor (gas)	100	
Klorbensen	100	
Kloroform	â€”	
Kresol	â€”	
Linseed Oil	â€”	
Merkurokrom	â€”	
Methyl Alcohol	100	
Methyl Ethyl Ketone (MEK)	100	
Methylene Chloride	100	
Mineral Oils (aromatic free)	â€”	
Mj�lk	â€”	
Nitric Acid	10	
Nitric Acid	50	
Nitrobensen	â€”	
Oxalic Acid	â€”	
Ozone Gas	â‰‰ 0.5 ppm	
Paraffine Oil	100	
Perkloretylen	â€”	
Petroleum	100	
Petroleum Ether	100	
Phosphoric Acid	50	
Potassium Hydroxide liquor	50	
Premium Fuel	â€”	
Propyl Alcohol	â€”	
Pyridin	â€”	
Silicone Oil	â€”	
Sodium Carbonate (aqueous)	â€”	
Sodium Chloride (aqueous)	â€”	
Sodium Hydrogen Sulfite	â€”	
Sodium Hydroxide liquor	15	
Sodium Hydroxide liquor	60	
Sodium Nitrate (aqueous)	â€”	

Kemikalie	Konc.	Resultat
Sodium Thiosulfate	â€”	●
Sulfuric Acid	96	●
Tetrahydrofuran (THF)	100	●
Toluen	100	●
Transformer Oil	â€”	●
Trikloretan	100	●
Vatten	â€”	●
Xylen	â€”	●
Ättika (standard)	5 - 10	●