

## PC GF30 25x3000 mm natur

Artikelnummer: P1002838

## Kemisk beständighet

**A** Utmärkt **B** God **C** Begränsad **D** Ej rekommenderad

| KEMIKALE                         | BETYG    | KONCENTRATION | TEMPERATUR |
|----------------------------------|----------|---------------|------------|
| 1,4-Dioxan                       | <b>B</b> | 100%%         |            |
| 2-Hydroxipropionsyra (mjölksyra) | <b>A</b> | 90%%          |            |
| Aceton                           | <b>D</b> | 100%%         |            |
| Ammoniak                         | <b>D</b> | conc.%        |            |
| Ammoniumklorid                   | <b>A</b> |               |            |
| Bensen                           | <b>D</b> |               |            |
| Bensin (premium)                 | <b>D</b> |               |            |
| Blekningslösning                 | <b>D</b> | 12.5 cl%      |            |
| Borsyra                          | <b>A</b> | 100%%         |            |
| Bränsle, aromatfritt             | <b>B</b> |               |            |
| Butylacetat                      | <b>D</b> |               |            |
| Citronsyra                       | <b>A</b> | 10%%          |            |
| Cyklohexanon                     | <b>D</b> | 100%%         |            |
| Cyklohexen                       | <b>D</b> | 100%%         |            |
| Diesel                           | <b>B</b> |               |            |
| Dietylenoxid                     | <b>D</b> |               |            |
| Eldningsolja                     | <b>B</b> |               |            |
| Etylacetat                       | <b>D</b> | 100%%         |            |
| Etylalkohol (etanol)             | <b>B</b> | 96%%          |            |
| Etylenklorid                     | <b>D</b> | 100%%         |            |
| Fenol, vattenl.                  | <b>D</b> | ca. 9%%       |            |

| KEMIKALE                  | BETYG | KONCENTRATION | TEMPERATUR |
|---------------------------|-------|---------------|------------|
| Fluorvätesyra             | D     | 40%%          |            |
| Formaldehyd, vattenl.     | A     | 40%%          |            |
| Fosforsyra                | A     | 50%%          |            |
| Frostskyddsmedel          | A     |               |            |
| Glycerin                  | B     | 100%%         |            |
| Glykol                    | A     | 100%%         |            |
| Heptan                    | A     | 100%%         |            |
| Isopropylalkohol          | B     | 100%%         |            |
| Kalciumklorid             | A     |               |            |
| Kaliumhydroxidlösning     | D     | 50%%          |            |
| Klor (gas)                | B     | 100%%         |            |
| Klorbensen                | D     | 100%%         |            |
| Kloroform                 | D     |               |            |
| Koldisulfid               | D     | 100%%         |            |
| Koltetraklorid            | D     |               |            |
| Kresol                    | D     |               |            |
| Linolja                   | A     |               |            |
| Matolja                   | A     |               |            |
| Merkurokrom               | B     |               |            |
| Metylalkohol (metanol)    | D     | 100%%         |            |
| Metylenklorid             | D     | 100%%         |            |
| Metyletylketon (MEK)      | D     | 100%%         |            |
| Mjök                      | A     |               |            |
| Myrsyra                   | A     | 10%%          |            |
| Natriumkarbonat, vattenl. | A     |               |            |
| Natriumklorid, vattenl.   | A     |               |            |
| Natriumnitrat, vattenl.   | A     |               |            |
| Natriumvätesulfit         | A     |               |            |

| KEMIKALE              | BETYG | KONCENTRATION | TEMPERATUR |
|-----------------------|-------|---------------|------------|
| Natronlut (15%)       | D     | 15%%          |            |
| Natronlut (60%)       | D     | 60%%          |            |
| Nitrobensen           | D     |               |            |
| Oxalsyra              | A     |               |            |
| Ozon (gas)            | B     | ≤ 0.5 ppm%    |            |
| Paraffinolja          | A     | 100%%         |            |
| Perkloretylen         | D     |               |            |
| Petroleum             | B     | 100%%         |            |
| Petroleumeter         | B     | 100%%         |            |
| Propylalkohol         | A     |               |            |
| Pyridin               | D     |               |            |
| Salpetersyra (10%)    | B     | 10%%          |            |
| Salpetersyra (50%)    | D     | 50%%          |            |
| Saltsyra              | A     | 10%%          |            |
| Saltsyra (konc.)      | B     | conc.%        |            |
| Silikonolja           | A     |               |            |
| Svavelsyra            | D     | 96%%          |            |
| Tetrahydrofuran (THF) | D     | 100%%         |            |
| Toluen                | D     | 100%%         |            |
| Trikloretan           | D     | 100%%         |            |
| Vatten                | A     |               |            |
| Väteperoxid           | A     | 10%%          |            |
| Vätesulfid, vattenl.  | A     |               |            |
| Xylen                 | D     |               |            |
| Äppeljuice            | B     |               |            |
| Ättika, standard      | A     | 5-10%%        |            |
| Ättiksyra             | D     | 100%%         |            |

