



PC 28x3000 mm transparent

Artikelnr P1002642
Kategori PC

Tekniska egenskaper

Densitet & vikt

Egenskap	Värde	Enhet	Provningsstandard
Densitet	1.2	g/cm³	ISO 1183

Dragegenskaper

Egenskap	Värde	Enhet	Provningsstandard
Sträckgränspänning	75	MPa	ISO 527
Elasticitetsmodul (drag)	2400	MPa	ISO 527-2
Brottspänning	60	MPa	
Brottåkning	50	%	ISO 527-2

Temperaturgränser

Egenskap	Värde	Enhet	Provningsstandard
Smältpunkt	160	°C	ISO 3146
Maximal drifttemperatur (korttid)	119	°C	UL746B
Maximal drifttemperatur	113.75	°C	
Minsta temperatur	-54	°C	UL746B
Värmeåtvärngning (HDT/A)	130	°C	ISO 75-2
Värmeåtvärngning (HDT/B)	140	°C	ISO 75
Vicat mjukningstemperatur (VST/B/50)	150	°C	ISO 306

Isolationsegenskaper

Egenskap	Värde	Enhet	Provningsstandard
----------	-------	-------	-------------------

Egenskap	V�rde	Enhet	Provningsstandard
Dielektrisk styrka	29	kV/mm	IEC 60243-1
Volymresistivitet	10����	�����	IEC 60093
Dielektrisk konstant (1 MHz)	2.98	-	IEC 60250
Dielektrisk konstant (100 Hz)	3	-	IEC 60250
Dielektrisk f�rlustfaktor (1 MHz)	0.0	-	IEC 60250
Dielektrisk f�rlustfaktor (100 Hz)	0.0	-	IEC 60250

Brandklassning

Egenskap	V�rde	Enhet	Provningsstandard
Brandklassning (UL 94)	0		UL 94

B jeregenskaper

Egenskap	V�rde	Enhet	Provningsstandard
B�jh�llfasthet	2400	MPa	ISO 178

Termisk konduktivitet

Egenskap	V�rde	Enhet	Provningsstandard
Termisk konduktivitet	0.21	W/(m��K)	DIN 52612

Statisk spridning

Egenskap	V�rde	Enhet	Provningsstandard
Ytresistivitet	10����	��	IEC 60093
J��mf�r�nde kryptr��msindex (CTI)	279.2	V	IEC 60112

Fuktabsorption

Egenskap	V�rde	Enhet	Provningsstandard
Fuktabsorption till m���tnad	0.15	%	ISO 62
Vattenabsorption till m���tnad	0.35	%	ISO 62

Slagt  lighet

Egenskap	V�rde	Enhet	Provningsstandard
Sk��rad slagseg�het (Charpy)	9	kJ/m���	ISO 179/1eA

Termisk expansion

Egenskap	V�rde	Enhet	Provningsstandard
Termisk utvidgningskoefficient	0.65	10����/K	DIN 11359

Hårdhet

Egenskap	Värde	Enhet	Provningsstandard
Hårdhet Shore D	85	Å° Shore D	ISO 868
Kultryckshårdhet	120	MPa	ISO 2039-1

Godkännanden

- EU 10/2011
- FDA
- REACH
- RoHS
- UL 94