

Rundstång i PE-1000 55x2000 mm grå

Artikelnr P1200239

Beständig Delvis beständig Ej beständig

Kemikalie	Koncentration	Temp.	Beständighet
1,4-Dioxan	100	20 Å°C	Beständig
2-Hydroxipropionsyra (mjölksyra)	90	20 Å°C	Beständig
Aceton	100	20 Å°C	Beständig
Ammoniak	â€	20 Å°C	Beständig
Ammoniumklorid	â€	20 Å°C	Beständig
Amylalkohol	â€	20 Å°C	Beständig
Bensen	â€	20 Å°C	Beständig
Bensin (premium)	â€	20 Å°C	Beständig
Borsyra	100	20 Å°C	Beständig
Bromsvätska	â€	20 Å°C	Beständig
Bränsle, aromatfritt	â€	20 Å°C	Beständig
Butylacetat	â€	20 Å°C	Beständig
Citronsyra	10	20 Å°C	Beständig
Cyklohexanon	100	20 Å°C	Beständig
Cyklohexen	100	20 Å°C	Beständig
Diesel	â€	20 Å°C	Beständig
Eldningsolja	â€	20 Å°C	Beständig
Etylacetat	100	20 Å°C	Beständig
Etylalkohol (etanol)	96	20 Å°C	Beständig
Fenol, vattenl.	ca. 9	20 Å°C	Beständig
Formaldehyd, vattenl.	40	20 Å°C	Beständig
Fosforsyra	50	20 Å°C	Beständig
Frostskyddsmedel	â€	20 Å°C	Beständig
Glycerin	100	20 Å°C	Beständig
Glykol	100	20 Å°C	Beständig
Heptan	100	20 Å°C	Beständig
Isopropylalkohol	100	20 Å°C	Beständig

Kemikalie	Koncentration	Temp.	Beständighet
Kalciumklorid	â€”	20 Å°C	●
Kaliumhydroxidl�sning	50	20 Å°C	●
Kresol	â€”	20 Å°C	●
Linolja	â€”	20 Å°C	●
Matolja	â€”	20 Å°C	●
Merkurokrom	â€”	20 Å°C	●
Metylalkohol (metanol)	100	20 Å°C	●
Metylenklorid	100	20 Å°C	●
Mineraloljor, aromatfria	â€”	20 Å°C	●
Mj�lk	â€”	20 Å°C	●
Myrsyra	10	20 Å°C	●
Natriumhydroxidl�sning (natronlut)	60	20 Å°C	●
Natriumhydroxidl�sning (natronlut)	15	20 Å°C	●
Natriumkarbonat, vattenl.	â€”	20 Å°C	●
Natriumklorid, vattenl.	â€”	20 Å°C	●
Natriumnitrat, vattenl.	â€”	20 Å°C	●
Natriumtiosulfat	â€”	20 Å°C	●
Natriumv�tesulfid	â€”	20 Å°C	●
Nitrobensen	â€”	20 Å°C	●
Oxalsyra	â€”	20 Å°C	●
Ozon (gas)	��� 0.5 ppm	20 Å°C	●
Paraffinolja	100	20 Å°C	●
Perkloretylen	â€”	20 Å°C	●
Petroleumeter	100	20 Å°C	●
Propylalkohol	â€”	20 Å°C	●
Salpetersyra	10	20 Å°C	●
Salpetersyra	50	20 Å°C	●
Saltsyra	10	20 Å°C	●
Saltsyra (konc.)	â€”	20 Å°C	●
Silikonolja	â€”	20 Å°C	●
Svavelsyra	96	20 Å°C	●
Transformatorolja	â€”	20 Å°C	●
Vatten	â€”	20 Å°C	●
V�teperoxid	10	20 Å°C	●

Kemikalie	Koncentration	Temp.	Beständighet
Xylen	â€”	20 Å°C	
Ättika, standard	5 - 10	20 Å°C	
Ättiksyra	100	20 Å°C	