



## Rundst ng i PE-HD 170x2000 mm natur

Artikelnr P1003340  
Kategori PE

### Tekniska egenskaper

#### Densitet & vikt

| Egenskap | V rde | Enhet  | Provningsstandard |
|----------|-------|--------|-------------------|
| Densitet | 0.96  | g/cm   | ISO 1183          |

#### Dragegenskaper

| Egenskap                 | V rde | Enhet | Provningsstandard |
|--------------------------|-------|-------|-------------------|
| Str ckgr nssp nning      | 20    | MPa   | ISO 527           |
| Elasticitetsmodul (drag) | 1200  | MPa   | ISO 527           |
| Brottsp nning            | 13    | MPa   | ISO 527           |
| Brott  jning             | 200   | %     | ISO 527           |

#### Temperaturgr nser

| Egenskap                             | V rde | Enhet | Provningsstandard |
|--------------------------------------|-------|-------|-------------------|
| Sm ltpunkt                           | 135   |   C   | ISO 3146          |
| Maximal drifttemperatur (korttid)    | 95    |   C   | UL746B            |
| Maximal drifttemperatur              | 76    |   C   |                   |
| Minsta temperatur                    | -51   |   C   |                   |
| V rme  r r ngning (HDT/A)            | 45    |   C   | ISO 75-2          |
| V rme  r r ngning (HDT/B)            | 69    |   C   | ISO 75            |
| Vicat mjukningstemperatur (VST/B/50) | 79    |   C   | ISO 306           |

#### Isolationsegenskaper

| Egenskap | V rde | Enhet | Provningsstandard |
|----------|-------|-------|-------------------|
|----------|-------|-------|-------------------|



| Egenskap          | Värde | Enhet      | Provningsstandard |
|-------------------|-------|------------|-------------------|
| Hårdfhet Shore D  | 60    | Å° Shore D | shore D           |
| Kultryckshårdfhet | 50    | MPa        | ISO 2039-1        |

## Godkännanden

- EU 10/2011
- FDA
- REACH
- RoHS