

## PE-HD 250x1000 mm svart

Artikelnummer: P1003234

## Kemisk beständighet

**A** Utmärkt **B** God **C** Begränsad **D** Ej rekommenderad

| KEMIKALIE                         | BETYG | KONCENTRATION | TEMPERATUR |
|-----------------------------------|-------|---------------|------------|
| 1,4-Dioxan                        | A     | 100%%         |            |
| 2-Hydroxi-propionsyra (mjölksyra) | A     | 90%%          |            |
| Acetaldehyd                       | A     |               |            |
| Aceton                            | A     |               |            |
| Aceton                            | A     | 100%%         |            |
| Acronal-dispersjoner              | A     |               |            |
| Akrylonitril                      | A     |               |            |
| Allylacetat                       | A     |               |            |
| Allylalkohol                      | A     | 96%%          |            |
| Allylklorid                       | A     |               |            |
| Aluminiumfluorid                  | A     | Conc.%        |            |
| Aluminiumhydroxid                 | A     |               |            |
| Aluminiumklorid, fast             | A     |               |            |
| Aluminiumklorid, vattenl.         | A     | any%          |            |
| Aluminiummetafosfat               | A     |               |            |
| Aluminiumsulfat, fast             | A     |               |            |
| Aluminiumsulfat, vattenl. mättad  | A     |               |            |
| Ammoniak                          | A     | concentrated% |            |
| Ammoniak, flytande                | A     |               |            |
| Ammoniak, gas                     | A     |               |            |
| Ammoniumklorid                    | A     |               |            |

| KEMIKALE               | BETYG | KONCENTRATION      | TEMPERATUR |
|------------------------|-------|--------------------|------------|
| Amylalkohol            | A     |                    |            |
| Anilin                 | A     | any%               |            |
| Anisol                 | A     |                    |            |
| Bensen                 | A     |                    |            |
| Bensen                 | D     | technically grade% |            |
| Bensin (premium)       | A     |                    |            |
| Bensoesyra, vattenl.   | A     | any%               |            |
| Bensylalkohol          | A     |                    |            |
| Benzaldehyd, vattenl.  | A     | any%               |            |
| Bitumen                | A     |                    |            |
| Blekningslösning       | B     | 12.5 cl%           |            |
| Bläck                  | A     |                    |            |
| Borsyra                | A     | 100%%              |            |
| Brom, flytande         | D     | 100%%              |            |
| Bromsvätska            | A     |                    |            |
| Bromvätesyra, vattenl. | A     | 50%%               |            |
| Bränsle (aromatfritt)  | A     |                    |            |
| Butanol, vattenl.      | A     | any%               |            |
| Butylacetat            | A     |                    |            |
| Cider                  | A     |                    |            |
| Citronsyra             | A     | 10%%               |            |
| Citrusfruktjuicer      | A     |                    |            |
| Cyklohexan             | A     |                    |            |
| Cyklohexanol           | A     |                    |            |
| Cyklohexanon           | A     | 100%%              |            |
| Cyklohexanon           | A     |                    |            |
| Cyklohexen             | A     | 100%%              |            |
| Dibutyleter            | A     |                    |            |

| KEMIKALE               | BETYG | KONCENTRATION | TEMPERATUR |
|------------------------|-------|---------------|------------|
| Dibutylftalat          | A     |               |            |
| Diesel                 | A     |               |            |
| Diesel                 | A     |               |            |
| Dietylenoxid           | A     |               |            |
| Diglykolsyra, vattenl. | A     | 30%%          |            |
| Diklorethan            | B     |               |            |
| Diklorättiksyra        | A     |               |            |
| Dimetylamin            | A     |               |            |
| Dimetylformamid (DMF)  | A     |               |            |
| Dioxan                 | A     |               |            |
| Diskmedel              | A     | usual%        |            |
| Diskmedel              | A     |               |            |
| Eldningsolja           | A     |               |            |
| Eldningsolja           | A     |               |            |
| Eteriska oljor         | B     |               |            |
| Etylacetat             | A     |               |            |
| Etylacetat             | A     | 100%%         |            |
| Etylalkohol (etanol)   | A     | 96%%          |            |
| Etylenalkohol          | A     | 96%%          |            |
| Etylendiamin           | A     |               |            |
| Etylenglykol           | A     |               |            |
| Etylenklorid           | D     |               |            |
| Etylenklorid           | A     | 100%%         |            |
| Fenol                  | A     |               |            |
| Fenol (vattenl.)       | A     | ≈9%%          |            |
| Fluorvätesyra          | A     | 40%%          |            |
| Formaldehyd (vattenl.) | A     | 40%%          |            |
| Formaldehyd, vattenl.  | A     | ≤40%%         |            |
| Fosforsyra             | A     | 50%%          |            |

| KEMIKALE                        | BETYG | KONCENTRATION | TEMPERATUR |
|---------------------------------|-------|---------------|------------|
| Fosforsyra, vattenl.            | A     | 80% L 95%%    |            |
| Fosforsyra, vattenl.            | A     | 50%%          |            |
| Fosfortriklorid                 | D     |               |            |
| Fotogen                         | A     |               |            |
| Fotografisk emulsion            | A     | as supplied%  |            |
| Fotografisk framkallare         | A     |               |            |
| Fotografiskt fixerbad           | A     | as supplied%  |            |
| Frigen 12 (Freon 12)            | D     | 100%%         |            |
| Frostskyddsmedel                | A     |               |            |
| Fruktjuicer                     | A     | any%          |            |
| Ftalsyra, vattenl.              | A     | 50%%          |            |
| Furfurol                        | A     |               |            |
| Garvsyra (tannin), vattenl.     | A     | 10%%          |            |
| Glycerin                        | A     | 100%%         |            |
| Glycerin, vattenl.              | A     | any%          |            |
| Glykol                          | A     | 100%%         |            |
| Glykol, vattenl.                | A     | as supplied%  |            |
| Glysantin                       | A     |               |            |
| Havsvatten                      | A     |               |            |
| Heptan                          | A     | 100%%         |            |
| Heptan                          | A     |               |            |
| Hexan                           | A     |               |            |
| Honung                          | A     |               |            |
| Isooktan                        | A     |               |            |
| Isopropanol                     | A     |               |            |
| Isopropylalkohol                | A     | 100%%         |            |
| Isopropyleter                   | B     |               |            |
| Jod i kaliumjodidlösning        | A     | 3% iodine%    |            |
| Järn(II)klorid, vattenl. mättad | A     |               |            |

| KEMIKALE                               | BETYG | KONCENTRATION      | TEMPERATUR |
|----------------------------------------|-------|--------------------|------------|
| Järn(II)sulfat, vattenl. mättad        | A     |                    |            |
| Järn(III)klorid, vattenl.              | A     | any%               |            |
| Järn(III)klorid, vattenl. mättad       | A     |                    |            |
| Järn(III)nitrat, vattenl. mättad       | A     |                    |            |
| Järn(III)nitrat, vattenl. mättad       | A     |                    |            |
| Järn(III)sulfat, vattenl. mättad       | A     |                    |            |
| Järn(III)sulfat, vattenl. mättad       | A     |                    |            |
| Kalciumhypoklorit, vattenl. suspension | A     | any%               |            |
| Kalciumklorid                          | A     |                    |            |
| Kaliumhydroxidlösning                  | A     | 50%%               |            |
| Kamfer                                 | B     |                    |            |
| Kaustik soda (NaOH)                    | A     | any%               |            |
| Klor (gas)                             | B     | 100%%              |            |
| Klor, flytande                         | D     |                    |            |
| Klorbensen                             | B     |                    |            |
| Klorbensen                             | B     | 100%%              |            |
| Kloroform                              | B     |                    |            |
| Kloroform                              | B     | technically grade% |            |
| Klorättiksyra, vattenl.                | A     | ≤85%%              |            |
| Kokosolja                              | A     |                    |            |
| Koldisulfid                            | B     | 100%%              |            |
| Koldisulfid                            | D     |                    |            |
| Koltetraklorid                         | B     |                    |            |
| Kresol                                 | A     |                    |            |
| Kresol                                 | A     | 100%%              |            |
| Kromsyra-svavelsyra                    | D     |                    |            |
| Kungsvatten                            | D     |                    |            |
| Kvicksilver                            | A     |                    |            |
| Linolja                                | A     | technically grade% |            |

| KEMIKALE                           | BETYG | KONCENTRATION               | TEMPERATUR |
|------------------------------------|-------|-----------------------------|------------|
| Linolja                            | A     |                             |            |
| Litumbromid                        | A     |                             |            |
| Maleinsyra, vattenl.               | A     | any%                        |            |
| Matolja                            | A     |                             |            |
| Melass                             | A     |                             |            |
| Mentol                             | A     |                             |            |
| Merkurokrom                        | A     |                             |            |
| Metanol                            | A     | technically grade%          |            |
| Metylalkohol (metanol)             | A     | 100%%                       |            |
| Metylenklorid                      | B     | 100%%                       |            |
| Metyletylketon (MEK)               | D     | 100%%                       |            |
| Metyletylketon (MEK)               | A     | technically grade%          |            |
| Metylklorid                        | D     | gaseous, technically grade% |            |
| Mineralolja (aromatfri)            | A     |                             |            |
| Mjök                               | A     |                             |            |
| Mjök                               | A     |                             |            |
| Motorolja (tung) utan tillsatser   | A     |                             |            |
| Myrsyra                            | A     | 10%%                        |            |
| Myrsyra, vattenl.                  | A     | 85%%                        |            |
| Nafta                              | A     |                             |            |
| Naftalen                           | A     |                             |            |
| Natriumborat (borax)               | A     |                             |            |
| Natriumbromid                      | A     |                             |            |
| Natriumhydroxid, fast              | A     |                             |            |
| Natriumhydroxid, vattenl.          | A     | any%                        |            |
| Natriumhydroxidlösning (natronlut) | A     | 15%%                        |            |
| Natriumkarbonat (vattenl.)         | A     |                             |            |
| Natriumklorid (vattenl.)           | A     |                             |            |
| Natriumnitrat (vattenl.)           | A     |                             |            |

| KEMIKALE                            | BETYG | KONCENTRATION | TEMPERATUR |
|-------------------------------------|-------|---------------|------------|
| Natriumtiosulfat                    | A     |               |            |
| Natriumvätesulfit                   | A     |               |            |
| Natronlut (60%)                     | A     | 60%%          |            |
| Nitrobensen                         | A     |               |            |
| Nitrobensen                         | A     |               |            |
| Oleum (rykande svavelsyra)          | D     | any%          |            |
| Oljesyra                            | A     |               |            |
| Oljor, vegetabiliska och animaliska | A     |               |            |
| Oxalsyra                            | A     |               |            |
| Oxalsyra, vattenl.                  | A     | any%          |            |
| Ozon                                | B     | 50 ppm%       |            |
| Ozon (gas)                          | A     | ≤0.5 ppm%     |            |
| Paraffinolja                        | A     | 100%%         |            |
| Perkloretylen                       | B     |               |            |
| Perklorosyra, vattenl.              | A     | 20%%          |            |
| Perklorosyra, vattenl.              | A     | 50%%          |            |
| Perklorosyra, vattenl.              | A     | 70%%          |            |
| Petroleum                           | A     |               |            |
| Petroleometer                       | A     |               |            |
| Petroleometer                       | A     | 100%%         |            |
| Polyesterhartser                    | D     |               |            |
| Propionsyra, vattenl.               | A     | any%          |            |
| Propylalkohol                       | A     |               |            |
| Pyridin                             | A     |               |            |
| Pyridin                             | A     |               |            |
| Salpetersyra                        | A     | 10%%          |            |
| Salpetersyra (50%)                  | B     | 50%%          |            |
| Salpetersyra, vattenl.              | B     | 50%%          |            |
| Salpetersyra, vattenl.              | A     | 25%%          |            |

| KEMIKALE                       | BETYG | KONCENTRATION      | TEMPERATUR |
|--------------------------------|-------|--------------------|------------|
| Saltsyra                       | A     | 10%%               |            |
| Saltsyra (konc.)               | A     | concentrated%      |            |
| Saltsyra, vattenl.             | A     | any%               |            |
| Silikonolja                    | A     |                    |            |
| Silikonolja                    | A     | technically grade% |            |
| Smör                           | A     |                    |            |
| Sockersirap                    | A     |                    |            |
| Stearinsyra                    | A     |                    |            |
| Svavelsyra                     | B     | 96%%               |            |
| Svavelsyra, vattenl.           | A     | 80%%               |            |
| Svavelsyra, vattenl.           | A     | 98%%               |            |
| Svavelsyra, vattenl.           | A     | 70%%               |            |
| Svavelsyra, vattenl.           | A     | ≤50%%              |            |
| Sylt                           | A     |                    |            |
| Syre                           | A     |                    |            |
| Talg                           | A     | technically grade% |            |
| Tenn(II)klorid, vattenl.       | A     | any%               |            |
| Tenn(IV)klorid, vattenl.       | A     | saturated%         |            |
| Terpentinolja                  | A     | technically grade% |            |
| Tetrahydrofuran (THF)          | D     | technically grade% |            |
| Tetrahydrofuran (THF)          | B     | 100%%              |            |
| Tiofen                         | D     |                    |            |
| Tionylklorid                   | D     |                    |            |
| Toluen                         | B     | 100%%              |            |
| Toluen                         | D     | technically grade% |            |
| Torskleversolja                | A     |                    |            |
| Transformatorolja              | A     |                    |            |
| Transformatorolja (isolerolja) | A     | technically grade% |            |
| Trietanolamin                  | A     |                    |            |

| KEMIKALE              | BETYG | KONCENTRATION      | TEMPERATUR |
|-----------------------|-------|--------------------|------------|
| Trikloreten           | D     | technically grade% |            |
| Trikloreten           | A     | 100%%              |            |
| Triklorättiksyra      | A     | technically grade% |            |
| Urea, vattenl.        | A     | ≤33%%              |            |
| Vaselin               | A     | technically grade% |            |
| Vatten                | A     |                    |            |
| Vatten, destillerat   | A     |                    |            |
| Vin                   | A     |                    |            |
| Väteperoxid           | A     | 10%%               |            |
| Vätesulfid (vattenl.) | A     |                    |            |
| Xylen                 | D     |                    |            |
| Xylen                 | D     |                    |            |
| Zinkslam              | A     |                    |            |
| Ättika (standard)     | A     | 5-10%%             |            |
| Ättiksyra             | A     | 100%%              |            |
| Ättiksyra             | A     | 100%%              |            |
| Ättiksyra, vattenl.   | A     | 70%%               |            |
| Ättiksyraanhydrid     | A     |                    |            |
| Öl                    | A     |                    |            |