



Rundst ng i PE-HD 7"x1220 mm natur

Artikelnr P2200418
Kategori PE

Tekniska egenskaper

Densitet & vikt

Egenskap	V�rde	Enhet	Provningsstandard
Densitet	0.96	g/cm��	ISO 1183

Dragegenskaper

Egenskap	V�rde	Enhet	Provningsstandard
Str�ckgr�nssp�nning	20	MPa	ISO 527
Elasticitetsmodul (drag)	1200	MPa	ISO 527
Brottsp�nning	13	MPa	ISO 527
Brott��jning	200	%	ISO 527

Temperaturgr nser

Egenskap	V�rde	Enhet	Provningsstandard
Sm�ltpunkt	135	��C	ISO 3146
Maximal drifttemperatur (korttid)	95	��C	UL746B
Maximal drifttemperatur	76	��C	
Minsta temperatur	-51	��C	
V�rme��r�r�ngning (HDT/A)	45	��C	ISO 75-2
V�rme��r�r�ngning (HDT/B)	69	��C	ISO 75
Vicat mjukningstemperatur (VST/B/50)	79	��C	ISO 306

Isolationsegenskaper

Egenskap	V�rde	Enhet	Provningsstandard
----------	-------	-------	-------------------

Egenskap	Värde	Enhet	Provningsstandard
Hårdfhet Shore D	60	Å° Shore D	shore D
Kultryckshårdfhet	50	MPa	ISO 2039-1

Godkännanden

- EU 10/2011
- FDA
- REACH
- RoHS