



Rundstång i PEEK 22x3000 mm beige

Artikelnr P1500104
Kategori PEEK

Tekniska egenskaper

Densitet & vikt

Egenskap	Värde	Enhet	Provningsstandard
Densitet	1.31	g/cm ³	ISO 1183

Dragegenskaper

Egenskap	Värde	Enhet	Provningsstandard
Sträckgränspänning	112	MPa	ISO527-2
Elasticitetsmodul (drag)	4400	MPa	ISO 527-2
Brottspänning	67	MPa	ISO 527
Brottåfjning	20	%	ISO 527-2

Temperaturgränser

Egenskap	Värde	Enhet	Provningsstandard
Smältpunkt	340	°C	ISO 3146
Maximal drifttemperatur (korttid)	291	°C	UL746B
Maximal drifttemperatur	245	°C	
Minsta temperatur	-35	°C	
Värmeåtvärngning (HDT/A)	160	°C	ISO 75-2
Värmeåtvärngning (HDT/B)	240	°C	ISO 75
Vicat mjukningstemperatur (VST/B/50)	50	°C	ISO 306

Isolationsegenskaper

Egenskap	Värde	Enhet	Provningsstandard
----------	-------	-------	-------------------

Egenskap	V�rde	Enhet	Provningstandard
Dielektrisk styrka	24	kV/mm	IEC 60243-1
Volymresistivitet	10 ¹⁴ Ω·m	Ω·m	IEC 60093
Dielektrisk konstant (1 MHz)	3.6	-	IEC 60250
Dielektrisk konstant (100 Hz)	3.2	-	IEC 60250
Dielektrisk f�rlustfaktor (1 MHz)	0.0	-	IEC 60250
Dielektrisk f�rlustfaktor (100 Hz)	0.0	-	IEC 60250

Brandklassning

Egenskap	V�rde	Enhet	Provningstandard
Brandklassning (UL 94)	0		UL 94

B jjeenskaper

Egenskap	V�rde	Enhet	Provningstandard
B�jgh�llfasthet	110	MPa	ISO 527-2

Termisk konduktivit t

Egenskap	V�rde	Enhet	Provningstandard
Termisk konduktivit�t	0.25	W/(m�K)	DIN 52612

Statisk spridning

Egenskap	V�rde	Enhet	Provningstandard
Ytresistivitet	10 ¹⁴ Ω ³	Ω	IEC 60093
J�mf�rande krypstr�msindex (CTI)	150	V	IEC 60112

Fuktabsorption

Egenskap	V�rde	Enhet	Provningstandard
Fuktabsorption till m�ttnad	0.2	%	ISO 62
Vattenabsorption till m�ttnad	0.45	%	ISO 62

Slagt lighet

Egenskap	V�rde	Enhet	Provningstandard
Sk�rad slagseghet (Charpy)	3.5	kJ/m� ²	ISO 179/1eA
Slagseghet (Charpy)	92	kJ/m� ²	ISO179/1eU

Termisk expansion

Egenskap	V�rde	Enhet	Provningstandard
----------	-------	-------	------------------

Egenskap	V�rde	Enhet	Provningsstandard
Termisk utvidgningskoefficient	0.5	10��/K	DIN 11359

H rdhet

Egenskap	V�rde	Enhet	Provningsstandard
H�rdhet Shore D	90	� Shore D	DIN EN ISO 868
Kultrycksh�rdhet	230	MPa	ISO 2039-1

Godk nnanden

- EU 10/2011
- FDA
- REACH
- RoHS
- UL 94