



Rundst  ng i PEEK 56x3000 mm svart

Artikelnr P1500123

Best  ndig

Delvis best  ndig

Ej best  ndig

Kemikalie	Koncentration	Temp.	Best��ndighet
1,4-Dioxan	100	20 ��C	Best��ndig
2-Hydroxipropionsyra (mj��lkksyra)	90	20 ��C	Best��ndig
Aceton	100	20 ��C	Best��ndig
Ammoniak	���	20 ��C	Best��ndig
Ammoniumklorid	���	20 ��C	Best��ndig
Amylalkohol	���	20 ��C	Best��ndig
Bensen	���	20 ��C	Best��ndig
Bensin (premium)	���	20 ��C	Best��ndig
Borsyra	100	20 ��C	Best��ndig
Bromsv��tska	���	20 ��C	Best��ndig
Br��nsle, aromatfritt	���	20 ��C	Best��ndig
Butylacetat	���	20 ��C	Best��ndig
Citronsyra	10	20 ��C	Best��ndig
Cyklohexanon	100	20 ��C	Best��ndig
Cyklohexen	100	20 ��C	Best��ndig
Diesel	���	20 ��C	Best��ndig
Dietylenoxid	���	20 ��C	Best��ndig
Eldningsolja	���	20 ��C	Best��ndig
Etylacetat	100	20 ��C	Best��ndig
Etylalkohol (etanol)	96	20 ��C	Best��ndig
Etylenklorid	100	20 ��C	Best��ndig
Fenol (vattenl.)	9	20 ��C	Best��ndig
Fluorv��tsesyra	40	20 ��C	Ej best��ndig
Formaldehyd (vattenl.)	40	20 ��C	Best��ndig
Fosforsyra	50	20 ��C	Best��ndig
Frostskyddsmedel	���	20 ��C	Best��ndig
Glycerin	100	20 ��C	Best��ndig

Kemikalie	Koncentration	Temp.	Beständighet
Glykol	100	20 Å°C	●
Heptan	100	20 Å°C	●
Isopropylalkohol	100	20 Å°C	●
Kalciumklorid	â€”	20 Å°C	●
Kaliumhydroxidl�sning	50	20 Å°C	●
Klor (gas)	100	20 Å°C	●
Klorbensen	100	20 Å°C	●
Kloroform	â€”	20 Å°C	●
Koltetraklorid	â€”	20 Å°C	●
Linolja	â€”	20 Å°C	●
Matolja	â€”	20 Å°C	●
Merkurokrom	â€”	20 Å°C	●
Metylalkohol (metanol)	100	20 Å°C	●
Metylenklorid	100	20 Å°C	●
Metyletylketon (MEK)	100	20 Å°C	●
Mineraloljor (aromatfria)	â€”	20 Å°C	●
Mj�lk	â€”	20 Å°C	●
Myrsyra	10	20 Å°C	●
Natriumhydroxidl�sning (natronlut)	60	20 Å°C	●
Natriumhydroxidl�sning (natronlut)	15	20 Å°C	●
Natriumkarbonat (vattenl.)	â€”	20 Å°C	●
Natriumklorid (vattenl.)	â€”	20 Å°C	●
Natriumnitrat (vattenl.)	â€”	20 Å°C	●
Natriumtiosulfat	â€”	20 Å°C	●
Natriumv�tesulfid	â€”	20 Å°C	●
Nitrobensen	â€”	20 Å°C	●
Oxalsyra	â€”	20 Å°C	●
Ozon (gas)	â€”	20 Å°C	●
Paraffinolja	100	20 Å°C	●
Perkloretylen	â€”	20 Å°C	●
Petroleum	100	20 Å°C	●
Petroleumeter	100	20 Å°C	●
Propylalkohol	â€”	20 Å°C	●
Pyridin	â€”	20 Å°C	●

Kemikalie		Koncentration	Temp.	Beständighet
Salpetersyra	50	20 Å°C		●
Salpetersyra	10	20 Å°C		●
Saltsyra	10	20 Å°C		●
Saltsyra (konc.)	â€”	20 Å°C		●
Silikonolja	â€”	20 Å°C		●
Svavelsyra	96	20 Å°C		●
Tetrahydrofuran (THF)	100	20 Å°C		●
Toluen	100	20 Å°C		●
Transformatorolja	â€”	20 Å°C		●
Trikloreten	100	20 Å°C		●
Vatten	â€”	20 Å°C		●
VÄŸteperoxid	10	20 Å°C		●
VÄŸtesulfid (vattenl.)	â€”	20 Å°C		●
Xylen	â€”	20 Å°C		●
Ä„ppeljuice	â€”	20 Å°C		●
Ä„ttika (standard)	5-10	20 Å°C		●
Ä„ttiksyra	100	20 Å°C		●