



PEI 25,4x2440 mm bÄrnsten

Artikelnr P1003403

1. Tekniskt datablad

Egenskap	VÄrde	Enhet	Standard
Densitet	1.27	g/cmÄ³	ISO 1183
StrÄckgrÄnsspÄnning	108.3	MPa	ISO 527
Elasticitetsmodul (drag)	3333.3	MPa	ISO 527
BrottspÄnning	85	MPa	ISO 527
BrotttÄljning	36.7	%	ISO 527
SmÄltpunkt	217	Ä°C	ISO 3146
Maximal drifttemperatur (korttid)	170	Ä°C	UL746B
VÄrmefÄrrvÄngning (HDT/A)	190	Ä°C	ISO 75
VÄrmefÄrrvÄngning (HDT/B)	200	Ä°C	ISO 75
Vicat mjukningstemperatur (VST/B/50)	211	Ä°C	ISO 306
Dielektrisk styrka	33	kV/mm	IEC 60243-1
Volymresistivitet	10Ä¹Ä³	ÎÄ·cm	IEC 60093
Dielektrisk konstant (1 MHz)	2.9	-	IEC 60250
Dielektrisk fÄrlustfaktor (1 MHz)	0.0	-	IEC 60250
BÄjhhÄllfasthet	158.3	MPa	ISO 178
Termisk konduktivitet	0.24	W/(mÄ·K)	ISO 22007-4
Ytresistivitet	10Ä¹Ä³	Î©	IEC 60093
JÄmfÄrande krypstrÄmsindex (CTI)	125	V	IEC 60112
Fuktabsorption till mÄttnad	0.8	%	ISO 62
Vattenabsorption till mÄttnad	0.8	%	ISO 62
SkÄrad slagseghet (Charpy)	4	kJ/mÄ²	ISO 180
Slagseghet (Charpy)	115	kJ/mÄ²	ISO 179
Termisk utvidgningskoefficient	0.56	10â¸ä'/K	ISO 11359
HÄrdhet Shore D	87	Ä° Shore D	ISO 868
KultryckshÄrdhet	220	MPa	ISO 2039

2. Kemisk bestÄndighet

Beständig
Delvis beständig
Ej beständig

Kemikalie	Konc.	Resultat
1,4-Dioxan	100%	Beständig
Aceton	100%	Ej beständig
Ammoniak	concentrated	Ej beständig
Ammoniumklorid	â€”	Beständig
Bensin (premium)	â€”	Beständig
Bromsvätska	â€”	Beständig
Bränsle (aromatfritt)	â€”	Beständig
Citronsyra	10%	Beständig
Diesel	â€”	Beständig
Eldningsolja	â€”	Beständig
Etylacetat	100%	Beständig
Etylalkohol (etanol)	96%	Beständig
Etylenklorid	100%	Beständig
Formaldehyd (vattenl.)	40%	Beständig
Fosforsyra	50%	Beständig
Frostskyddsmedel	â€”	Beständig
Glycerin	100%	Beständig
Glykol	100%	Beständig
Heptan	100%	Beständig
Kalciumklorid	â€”	Beständig
Kaliumhydroxidlösning	50%	Ej beständig
Klorbensen	100%	Beständig
Kloroform	â€”	Beständig
Matolja	â€”	Beständig
Metylalkohol (metanol)	100%	Beständig
Metylenklorid	100%	Ej beständig
Metyletylketon (MEK)	100%	Delvis beständig
Mineralolja (aromatfri)	â€”	Beständig
Mjölk	â€”	Beständig
Myrsyra	10%	Ej beständig
Natriumkarbonat (vattenl.)	â€”	Beständig
Natriumklorid (vattenl.)	â€”	Beständig
Natriumvätesulfid	â€”	Beständig
Paraffinolja	100%	Beständig

Kemikalie	Konc.	Resultat
Pyridin	â€”	●
Salpetersyra	50%	●
Salpetersyra	10%	●
Saltsyra	10%	●
Saltsyra (konc.)	concentrated	●
Silikonolja	â€”	●
Svavelsyra	96%	●
Tetrahydrofuran (THF)	100%	●
Toluen	100%	●
Transformatorolja	â€”	●
Trikloretan	100%	●
Vatten	â€”	●
Äppeljuice	â€”	●
Ättika (standard)	5-10%	●