

Rundstång i PET FG 180x3000 mm natur

Artikelnr P1003981

● Beständig ● Delvis beständig ● Ej beständig

Kemikalie	Koncentration	Temp.	Beständighet
1,4-Dioxan	100	20 °C	●
1,4-Dioxan	100	60 °C	●
Aceton	100	60 °C	●
Aceton	100	20 °C	●
Ammoniak	conc.	20 °C	●
Ammoniak	conc.	60 °C	●
Bensen	-	20 °C	●
Bensen	-	60 °C	●
Bensin (premium)	-	60 °C	●
Bensin (premium)	-	20 °C	●
Blekningslösning	-	20 °C	●
Bromsvätska	-	20 °C	●
Bromsvätska	-	60 °C	●
Bränsle, aromatfritt	-	60 °C	●
Bränsle, aromatfritt	-	20 °C	●
Butylacetat	-	20 °C	●
Butylacetat	-	60 °C	●
Citronsyra	10	20 °C	●
Citronsyra	10	60 °C	●
Diesel	-	20 °C	●
Diesel	-	60 °C	●
Dietylenoxid	-	20 °C	●
Dietylenoxid	-	20 °C	●
Eldningsolja	-	60 °C	●
Eldningsolja	-	20 °C	●
Etylacetat	100	60 °C	●

Kemikalie	Koncentration	Temp.	Beständighet
Etylacetat	100	20 °C	●
Etylalkohol (etanol)	96%	20 °C	●
Etylalkohol (etanol)	96	20 °C	●
Etylalkohol (etanol)	96	60 °C	●
Etylenklorid	100	20 °C	●
Etylenklorid	100	60 °C	●
Fenol, vattenl.	ca.9	20 °C	●
Fluorvätesyra	40%	20 °C	●
Fluorvätesyra	40	60 °C	●
Fluorvätesyra	40	20 °C	●
Fosforsyra	50	60 °C	●
Fosforsyra	50	20 °C	●
Frostskyddsmedel	-	60 °C	●
Frostskyddsmedel	-	20 °C	●
Glycerin	100%	20 °C	●
Glycerin	100	20 °C	●
Glycerin	100	60 °C	●
Glykol	100	60 °C	●
Glykol	100	20 °C	●
Heptan	100	20 °C	●
Heptan	100	60 °C	●
Isopropylalkohol	100	20 °C	●
Isopropylalkohol	100%	20 °C	●
Isopropylalkohol	100	60 °C	●
Kalciumklorid	-	20 °C	●
Kalciumklorid	-	60 °C	●
Kaliumhydroxidlösning	50	20 °C	●
Kaliumhydroxidlösning	50	60 °C	●
Klorbensen	100%	20 °C	●
Klorbensen	100	20 °C	●
Klorbensen	100	60 °C	●
Kloroform	-	20 °C	●
Kloroform	-	60 °C	●
Koldisulfid	100	60 °C	●
Koldisulfid	100	20 °C	●

Kemikalie	Koncentration	Temp.	Beständighet
Koltetraklorid	-	60 °C	
Koltetraklorid	-	20 °C	
Koltetraklorid	-	20 °C	
Linolja	-	20 °C	
Linolja	-	60 °C	
Matolja	-	20 °C	
Matolja	-	20 °C	
Matolja	-	60 °C	
Merkurokrom	-	20 °C	
Metylalkohol (metanol)	100	60 °C	
Metylalkohol (metanol)	100	20 °C	
Metylalkohol (metanol)	100%	20 °C	
Metylenklorid	100	60 °C	
Metylenklorid	100	20 °C	
Metyletylketon (MEK)	100	20 °C	
Metyletylketon (MEK)	100	60 °C	
Mineraloljor, aromatfria	-	20 °C	
Mineraloljor, aromatfria	-	60 °C	
Mjölk	-	20 °C	
Mjölk	-	60 °C	
Myrsyra	10	60 °C	
Myrsyra	10	20 °C	
Natriumhydroxidlösning (natronlut)	15	20 °C	
Natriumhydroxidlösning (natronlut)	60	60 °C	
Natriumhydroxidlösning (natronlut)	60	20 °C	
Natriumhydroxidlösning (natronlut)	15	60 °C	
Natriumkarbonat, vattenl.	-	20 °C	
Natriumkarbonat, vattenl.	-	60 °C	
Natriumklorid, vattenl.	-	20 °C	
Natriumklorid, vattenl.	-	60 °C	
Natriumnitrat, vattenl.	-	20 °C	
Natriumtiosulfat	-	20 °C	
Natriumvätesulfit	-	20 °C	
Natriumvätesulfit	-	20 °C	

Kemikalie	Koncentration	Temp.	Beständighet
Natriumvätesulfit	-	60 °C	●
Paraffinolja	100	60 °C	●
Paraffinolja	100	20 °C	●
Perkloretylen	-	20 °C	●
Perkloretylen	-	60 °C	●
Petroleum	100%	20 °C	●
Petroleum	100	20 °C	●
Petroleumeter	100%	20 °C	●
Petroleumeter	100	20 °C	●
Petroleumeter	100	60 °C	●
Propylalkohol	-	20 °C	●
Propylalkohol	-	60 °C	●
Salpetersyra	10%	20 °C	●
Salpetersyra	10	60 °C	●
Salpetersyra	50	60 °C	●
Salpetersyra	50	20 °C	●
Salpetersyra	10	20 °C	●
Saltsyra	10	60 °C	●
Saltsyra	10	20 °C	●
Saltsyra	conc.	20 °C	●
Saltsyra	conc.	60 °C	●
Saltsyra (konc.)	conc.	20 °C	●
Silikonolja	-	60 °C	●
Silikonolja	-	20 °C	●
Svavelsyra	96	20 °C	●
Svavelsyra	96	60 °C	●
Tetrahydrofuran (THF)	100	60 °C	●
Tetrahydrofuran (THF)	100	20 °C	●
Toluen	100	60 °C	●
Toluen	100%	20 °C	●
Toluen	100	20 °C	●
Transformatorolja	-	60 °C	●
Transformatorolja	-	20 °C	●
Trikloreten	100	20 °C	●
Trikloreten	100	60 °C	●

Kemikalie	Koncentration	Temp.	Beständighet
Vatten	-	60 °C	
Vatten	-	20 °C	
Väteperoxid	10	20 °C	
Väteperoxid	10	60 °C	
Vätesulfid, vattenl.	-	20 °C	
Xylen	-	60 °C	
Xylen	-	20 °C	
Äppeljuice	-	20 °C	
Äppeljuice	-	20 °C	
Ättika, standard	5-10	60 °C	
Ättika, standard	5-10%	20 °C	
Ättika, standard	5-10	20 °C	
Ättiksyra	100	20 °C	
Ättiksyra	100%	20 °C	
Ättiksyra	100	60 °C	