



Rundst ng i PET ZX 36x3000 mm ljusgr 

Artikelnr P1004145

Best ndig

Delvis best ndig

Ej best ndig

Kemikalie	Koncentration	Temp.	Best�ndighet
1,4-Dioxan	100	20 �C	
1,4-Dioxan	100	60 �C	
Aceton	100	60 �C	
Aceton	100	20 �C	
Ammoniak	conc.	20 �C	
Ammoniak	conc.	60 �C	
Bensen	�	20 �C	
Bensen	�	60 �C	
Bensin (premium)	�	60 �C	
Bensin (premium)	�	20 �C	
Blekningsl�sning	�	20 �C	
Bromsv�tska	�	20 �C	
Bromsv�tska	�	60 �C	
Br�nsle, aromatfritt	�	60 �C	
Br�nsle, aromatfritt	�	20 �C	
Butylacetat	�	20 �C	
Butylacetat	�	60 �C	
Citronsyra	10	20 �C	
Citronsyra	10	60 �C	
Diesel	�	20 �C	
Diesel	�	60 �C	
Dietylenoxid	�	20 �C	
Dietylenoxid	�	20 �C	
Eldningsolja	�	60 �C	
Eldningsolja	�	20 �C	
Etylacetat	100	60 �C	
Etylacetat	100	20 �C	

Kemikalie	Koncentration	Temp.	Best�ndighet
Etylalkohol (etanol)	96%	20 �C	●
Etylalkohol (etanol)	96	20 �C	●
Etylalkohol (etanol)	96	60 �C	●
Etylenklorid	100	20 �C	●
Etylenklorid	100	60 �C	●
Fenol, vattenl.	ca.9	20 �C	●
Fluorv�tesyra	40%	20 �C	●
Fluorv�tesyra	40	60 �C	●
Fluorv�tesyra	40	20 �C	●
Fosforsyra	50	60 �C	●
Fosforsyra	50	20 �C	●
Frostskyddsmedel	���	60 �C	●
Frostskyddsmedel	���	20 �C	●
Glycerin	100%	20 �C	●
Glycerin	100	20 �C	●
Glycerin	100	60 �C	●
Glykol	100	60 �C	●
Glykol	100	20 �C	●
Heptan	100	20 �C	●
Heptan	100	60 �C	●
Isopropylalkohol	100	20 �C	●
Isopropylalkohol	100%	20 �C	●
Isopropylalkohol	100	60 �C	●
Kalciumklorid	���	20 �C	●
Kalciumklorid	���	60 �C	●
Kaliumhydroxidl�sning	50	20 �C	●
Kaliumhydroxidl�sning	50	60 �C	●
Klorbensen	100%	20 �C	●
Klorbensen	100	20 �C	●
Klorbensen	100	60 �C	●
Kloroform	���	20 �C	●
Kloroform	���	60 �C	●
Koldisulfid	100	60 �C	●
Koldisulfid	100	20 �C	●

Kemikalie		Koncentration	Temp.	BestÅndighet
Koltetraklorid	â€”		60 Å°C	
Koltetraklorid	â€”		20 Å°C	
Koltetraklorid	â€”		20 Å°C	
Linolja	â€”		20 Å°C	
Linolja	â€”		60 Å°C	
Matolja	â€”		20 Å°C	
Matolja	â€”		20 Å°C	
Matolja	â€”		60 Å°C	
Merkurokrom	â€”		20 Å°C	
Metylalkohol (metanol)	100		60 Å°C	
Metylalkohol (metanol)	100		20 Å°C	
Metylalkohol (metanol)	100%		20 Å°C	
Metylenklorid	100		60 Å°C	
Metylenklorid	100		20 Å°C	
Metyletylketon (MEK)	100		20 Å°C	
Metyletylketon (MEK)	100		60 Å°C	
Mineraloljor, aromatfria	â€”		20 Å°C	
Mineraloljor, aromatfria	â€”		60 Å°C	
MjÃ¶lk	â€”		20 Å°C	
MjÃ¶lk	â€”		60 Å°C	
Myrsyra	10		60 Å°C	
Myrsyra	10		20 Å°C	
NatriumhydroxidÃ¶sning (natronlut)	15		20 Å°C	
NatriumhydroxidÃ¶sning (natronlut)	60		60 Å°C	
NatriumhydroxidÃ¶sning (natronlut)	60		20 Å°C	
NatriumhydroxidÃ¶sning (natronlut)	15		60 Å°C	
Natriumkanonat, vattenl.	â€”		20 Å°C	
Natriumkanonat, vattenl.	â€”		60 Å°C	
Natriumklorid, vattenl.	â€”		20 Å°C	
Natriumklorid, vattenl.	â€”		60 Å°C	
Natriumnitrat, vattenl.	â€”		20 Å°C	
Natrumtiosulfat	â€”		20 Å°C	
NatriumvÃ¤tesulfit	â€”		20 Å°C	
NatriumvÃ¤tesulfit	â€”		20 Å°C	

Kemikalie	Koncentration	Temp.	Best�ndighet
Natriumv�tesulfid	���	60 ��C	�
Paraffinolja	100	60 ��C	�
Paraffinolja	100	20 ��C	�
Perkloretylen	���	20 ��C	�
Perkloretylen	���	60 ��C	�
Petroleum	100%	20 ��C	�
Petroleum	100	20 ��C	�
Petroleumeter	100%	20 ��C	�
Petroleumeter	100	20 ��C	�
Petroleumeter	100	60 ��C	�
Propylalkohol	���	20 ��C	�
Propylalkohol	���	60 ��C	�
Salpetersyra	10%	20 ��C	�
Salpetersyra	10	60 ��C	�
Salpetersyra	50	60 ��C	�
Salpetersyra	50	20 ��C	�
Salpetersyra	10	20 ��C	�
Saltsyra	10	60 ��C	�
Saltsyra	10	20 ��C	�
Saltsyra	conc.	20 ��C	�
Saltsyra	conc.	60 ��C	�
Saltsyra (konc.)	conc.	20 ��C	�
Silikonolja	���	60 ��C	�
Silikonolja	���	20 ��C	�
Svavelsyra	96	20 ��C	�
Svavelsyra	96	60 ��C	�
Tetrahydrofuran (THF)	100	60 ��C	�
Tetrahydrofuran (THF)	100	20 ��C	�
Toluen	100	60 ��C	�
Toluen	100%	20 ��C	�
Toluen	100	20 ��C	�
Transformatorolja	���	60 ��C	�
Transformatorolja	���	20 ��C	�
Trikloret�n	100	20 ��C	�
Trikloret�n	100	60 ��C	�

Kemikalie	Koncentration	Temp.	Beständighet
Vatten	â€”	60 Å°C	
Vatten	â€”	20 Å°C	
VÄŒteperoxid	10	20 Å°C	
VÄŒteperoxid	10	60 Å°C	
VÄŒtesulfid, vattenl.	â€”	20 Å°C	
Xylen	â€”	60 Å°C	
Xylen	â€”	20 Å°C	
Ä„ppeljuice	â€”	20 Å°C	
Ä„ppeljuice	â€”	20 Å°C	
Ä„ttika, standard	5-10	60 Å°C	
Ä„ttika, standard	5-10%	20 Å°C	
Ä„ttika, standard	5-10	20 Å°C	
Ä„ttiksyra	100	20 Å°C	
Ä„ttiksyra	100%	20 Å°C	
Ä„ttiksyra	100	60 Å°C	