



Rundst  ng i PET 180x3000 mm natur

Artikelnr P1003665
Kategori PET

Tekniska egenskaper

Densitet & vikt

Egenskap	V��rde	Enhet	Provningsstandard
Densitet	1.46	g/cm���	ISO 1183

Dragegenskaper

Egenskap	V��rde	Enhet	Provningsstandard
Str��ckgr��nssp��nning	52	MPa	ISO 527
Elasticitetsmodul (drag)	3400	MPa	ISO 527-2
Brottsp��nning	58	MPa	ISO 527
Brott���jning	5	%	ISO 527-2

Temperaturgr  nser

Egenskap	V��rde	Enhet	Provningsstandard
Sm��ltpunkt	224	��C	ISO 3146
Maximal drifttemperatur (korttid)	138.75	��C	UL746B
Maximal drifttemperatur	97	��C	
Minsta temperatur	-25	��C	
V��rme���r��ngning (HDT/A)	85	��C	ISO 75
V��rme���r��ngning (HDT/B)	100	��C	ISO 75
Vicat mjukningstemperatur (VST/B/50)	219	��C	ISO 306

Isolationsegenskaper

Egenskap	V��rde	Enhet	Provningsstandard
----------	--------	-------	-------------------

Egenskap	VÄrde	Enhet	Provningsstandard
Dielektrisk styrka	22	kV/mm	IEC 60243-1
Volymresistivitet	10 ¹⁴ Ω·cm	Ω·cm	DIN EN 62631-3-1
Dielektrisk konstant (1 MHz)	3.3	-	IEC 60250
Dielektrisk förlustfaktor (1 MHz)	0.0	-	IEC 60250
Dielektrisk förlustfaktor (100 Hz)	0.0	-	IEC 60250

Bälgenskaper

Egenskap	VÄrde	Enhet	Provningsstandard
Bälgihållfasthet	75.25	MPa	ISO 178

Termisk konduktivitet

Egenskap	VÄrde	Enhet	Provningsstandard
Termisk konduktivitet	0.33	W/(m·K)	DIN 52612

Statisk spridning

Egenskap	VÄrde	Enhet	Provningsstandard
Ytresistivitet	10 ¹⁴ Ω	Ω	IEC 60093
Jämfärde krypströmsindex (CTI)	600	V	IEC 60112

Fuktabsorption

Egenskap	VÄrde	Enhet	Provningsstandard
Fuktabsorption till mättnad	0.02	%	ISO 62
Vattenabsorption till mättnad	0.02	%	ISO 62

Slagtålighet

Egenskap	VÄrde	Enhet	Provningsstandard
Skårad slagseghet (Charpy)	90	kJ/m ²	ISO 180
Slagseghet (Charpy)	37	kJ/m ²	ISO 179/1eU

Termisk expansion

Egenskap	VÄrde	Enhet	Provningsstandard
Termisk utvidgningskoefficient	0.8	10 ⁻⁶ /K	DIN 11359

Hårldhet

Egenskap	VÄrde	Enhet	Provningsstandard
Hårldhet Shore D	77	Å° Shore D	ISO 868

Egenskap	V�rde	Enhet	Provningstandard
H�righet Rockwell	112	M-scale	
Kultrycksh�righet	166	MPa	ISO 2039

Godk nnanden

- EU 10/2011
- FDA
- REACH
- RoHS