

PET 85x1000 mm natur

Artikelnummer: P1003605

Kemisk beständighet

A Utmärkt **B** God **C** Begränsad **D** Ej rekommenderad

KEMIKALE	BETYG	KONCENTRATION	TEMPERATUR
1,4-Dioxan	partially_resistant	100%	
1,4-Dioxan	partially_resistant	100%	60 °C
Aceton	not_resistant	100%	60 °C
Aceton	partially_resistant	100%	
Ammoniak	not_resistant	conc. %	60 °C
Ammoniak	partially_resistant	conc. %	
Bensen	not_resistant		60 °C
Bensen	partially_resistant		
Bensin (premium)	resistant		
Bensin (premium)	partially_resistant		60 °C
Blekningslösning	resistant		
Bromsvätska	resistant		60 °C
Bromsvätska	resistant		
Bränsle, aromatfritt	resistant		
Bränsle, aromatfritt	resistant		60 °C
Butylacetat	resistant		
Butylacetat	resistant		60 °C
Citronsyra	partially_resistant	10%	60 °C
Citronsyra	resistant	10%	
Diesel	resistant		
Diesel	resistant		60 °C
Dietylenoxid	resistant		

KEMIKALE	BETYG	KONCENTRATION	TEMPERATUR
Dietylenoxid	resistant		
Eldningsolja	resistant		
Eldningsolja	resistant		60 °C
Etylacetat	not_resistant	100%	60 °C
Etylacetat	resistant	100%	
Etylalkohol (etanol)	resistant	96%	
Etylalkohol (etanol)	resistant	96%	60 °C
Etylalkohol (etanol)	resistant	96%%	
Etylenklorid	not_resistant	100%	60 °C
Etylenklorid	partially_resistant	100%	
Fenol, vattenl.	not_resistant	ca.9%	
Fluorvätesyra	resistant	40%%	
Fluorvätesyra	not_resistant	40%	
Fluorvätesyra	not_resistant	40%	60 °C
Fosforsyra	partially_resistant	50%	60 °C
Fosforsyra	resistant	50%	
Frostskyddsmedel	partially_resistant		60 °C
Frostskyddsmedel	resistant		
Glycerin	resistant	100%	60 °C
Glycerin	resistant	100%%	
Glycerin	resistant	100%	
Glykol	partially_resistant	100%	60 °C
Glykol	resistant	100%	
Heptan	resistant	100%	60 °C
Heptan	resistant	100%	
Isopropylalkohol	resistant	100%	
Isopropylalkohol	partially_resistant	100%	60 °C
Isopropylalkohol	resistant	100%%	
Kalciumklorid	resistant		60 °C
Kalciumklorid	resistant		
Kaliumhydroxidlösning	not_resistant	50%	60 °C

KEMIKALE	BETYG	KONCENTRATION	TEMPERATUR
Kaliumhydroxidlösning	not_resistant	50%	
Klorbensen	resistant	100%%	
Klorbensen	not_resistant	100%	60 °C
Klorbensen	not_resistant	100%	
Kloroform	not_resistant		
Kloroform	not_resistant		60 °C
Koldisulfid	resistant	100%	
Koldisulfid	partially_resistant	100%	60 °C
Koltetraklorid	resistant		
Koltetraklorid	partially_resistant		60 °C
Koltetraklorid	resistant		
Linolja	resistant		
Linolja	resistant		60 °C
Matolja	resistant		60 °C
Matolja	resistant		
Matolja	resistant		
Merkurokrom	resistant		
Metylalkohol (metanol)	resistant	100%	
Metylalkohol (metanol)	resistant	100%%	
Metylalkohol (metanol)	partially_resistant	100%	60 °C
Metylenklorid	not_resistant	100%	60 °C
Metylenklorid	not_resistant	100%	
Metyletylketon (MEK)	resistant	100%	
Metyletylketon (MEK)	partially_resistant	100%	60 °C
Mineraloljor, aromatfria	resistant		60 °C
Mineraloljor, aromatfria	resistant		
Mjölk	resistant		
Mjölk	resistant		60 °C
Myrsyra	resistant	10%	
Myrsyra	partially_resistant	10%	60 °C
Natriumhydroxidlösning (natronlut)	not_resistant	60%	

KEMIKALE	BETYG	KONCENTRATION	TEMPERATUR
Natriumhydroxidlösning (natronlut)	not_resistant	60%	60 °C
Natriumhydroxidlösning (natronlut)	not_resistant	15%	
Natriumhydroxidlösning (natronlut)	not_resistant	15%	60 °C
Natriumkarbonat, vattenl.	resistant		
Natriumkarbonat, vattenl.	resistant		60 °C
Natriumklorid, vattenl.	resistant		
Natriumklorid, vattenl.	resistant		60 °C
Natriumnitrat, vattenl.	resistant		
Natriumtiosulfat	resistant		
Natriumvätesulfit	partially_resistant		
Natriumvätesulfit	resistant		
Natriumvätesulfit	resistant		60 °C
Paraffinolja	resistant	100%	
Paraffinolja	resistant	100%	60 °C
Perkloretylen	not_resistant		60 °C
Perkloretylen	resistant		
Petroleum	resistant	100%	
Petroleum	resistant	100%%	
Petroleometer	resistant	100%%	
Petroleometer	resistant	100%	60 °C
Petroleometer	resistant	100%	
Propylalkohol	not_resistant		60 °C
Propylalkohol	resistant		
Salpetersyra	resistant	10%%	
Salpetersyra	not_resistant	50%	60 °C
Salpetersyra	not_resistant	50%	
Salpetersyra	partially_resistant	10%	60 °C
Salpetersyra	resistant	10%	
Saltsyra	partially_resistant	10%	60 °C
Saltsyra	not_resistant	conc.%	60 °C
Saltsyra	resistant	10%	

KEMIKALE	BETYG	KONCENTRATION	TEMPERATUR
Saltsyra	not_resistant	conc.%	
Saltsyra (konc.)	resistant	conc.%	
Silikonolja	resistant		60 °C
Silikonolja	resistant		
Svavelsyra	not_resistant	96%	
Svavelsyra	not_resistant	96%	60 °C
Tetrahydrofuran (THF)	not_resistant	100%	
Tetrahydrofuran (THF)	not_resistant	100%	60 °C
Toluen	not_resistant	100%	60 °C
Toluen	resistant	100%	
Toluen	resistant	100%%	
Transformatorolja	resistant		
Transformatorolja	resistant		60 °C
Trikloretan	partially_resistant	100%	
Trikloretan	not_resistant	100%	60 °C
Vatten	resistant		
Vatten	not_resistant		60 °C
Väteperoxid	partially_resistant	10%	60 °C
Väteperoxid	resistant	10%	
Vätesulfid, vattenl.	resistant		
Xylen	not_resistant		60 °C
Xylen	partially_resistant		
Äppeljuice	resistant		
Äppeljuice	resistant		
Ättika, standard	resistant	5-10%	
Ättika, standard	resistant	5-10%%	
Ättika, standard	partially_resistant	5-10%	60 °C
Ättiksyra	not_resistant	100%	
Ättiksyra	resistant	100%%	
Ättiksyra	not_resistant	100%	60 °C

**PlastShop.se**

Söderleden 22 , Linköping , Sverige

Tel: +46 13 328 94 00

info@plastshop.se

<https://plastshop.se>

Informationen i detta dokument baseras på aktuell kunskap och erfarenhet. Värden kan variera beroende på bearbetning och användningsförhållanden. Alla uppgifter utan garanti.

