



Rundstång i PET 95x1000 mm svart

Artikelnr P1003523
Material PET

1. Tekniskt datablad

Egenskap	Värde	Enhet	Standard
Densitet	1.46	g/cm ³	ISO 1183
Sträckgränsspänning	52	MPa	ISO 527
Elasticitetsmodul (drag)	3400	MPa	ISO 527-2
Brottspänning	58	MPa	ISO 527
Brotttöjning	5	%	ISO 527-2
Smältpunkt	224	°C	ISO 3146
Maximal drifttemperatur (korttid)	138.75	°C	UL746B
Maximal drifttemperatur	97	°C	
Minsta temperatur	-25	°C	
Värmeförvrängning (HDT/A)	85	°C	ISO 75
Värmeförvrängning (HDT/B)	100	°C	ISO 75
Vicat mjukningstemperatur (VST/B/50)	219	°C	ISO 306
Dielektrisk styrka	22	kV/mm	IEC 60243-1
Volymresistivitet	10 ¹⁸	Ω·cm	DIN EN 62631-3-1
Dielektrisk konstant (1 MHz)	3.3	-	IEC 60250
Dielektrisk förlustfaktor (1 MHz)	0.0	-	IEC 60250
Dielektrisk förlustfaktor (100 Hz)	0.0	-	IEC 60250
Böjhållfasthet	75.25	MPa	ISO 178
Termisk konduktivitet	0.33	W/(m·K)	DIN 52612
Ytresistivitet	10 ¹⁴	Ω	IEC 60093
Jämförande krypströmsindex (CTI)	600	V	IEC 60112
Fuktabsorption till mättnad	0.02	%	ISO 62
Vattenabsorption till mättnad	0.02	%	ISO 62
Skårad slagseghet (Charpy)	90	kJ/m ²	ISO 180

Egenskap	Värde	Enhet	Standard
Slagseghet (Charpy)	37	kJ/m²	ISO 179/1eU
Termisk utvidgningskoefficient	0.8	10 ⁻⁴ /K	DIN 11359
Hårdhet Shore D	77	° Shore D	ISO 868
Hårdhet Rockwell	112	M-scale	
Kultryckshårdhet	166	MPa	ISO 2039

2. Kemisk beständighet

● Beständig
 ● Delvis beständig
 ● Ej beständig

Kemikalie	Konc.	Resultat
1,4-Dioxan	100	●
1,4-Dioxan	100	●
Aceton	100	●
Aceton	100	●
Ammoniak	conc.	●
Ammoniak	conc.	●
Bensen	-	●
Bensen	-	●
Bensin (premium)	-	●
Bensin (premium)	-	●
Blekningslösning	-	●
Bromsvätska	-	●
Bromsvätska	-	●
Bränsle, aromatfritt	-	●
Bränsle, aromatfritt	-	●
Butylacetat	-	●
Butylacetat	-	●
Citronsyra	10	●
Citronsyra	10	●
Diesel	-	●
Diesel	-	●
Dietylenoxid	-	●
Dietylenoxid	-	●
Eldningsolja	-	●
Eldningsolja	-	●
Etylacetat	100	●

Kemikalie	Konc.	Resultat
Etylacetat	100	
Etylalkohol (etanol)	96%	
Etylalkohol (etanol)	96	
Etylalkohol (etanol)	96	
Etylenklorid	100	
Etylenklorid	100	
Fenol, vattenl.	ca.9	
Fluorvätesyra	40%	
Fluorvätesyra	40	
Fluorvätesyra	40	
Fosforsyra	50	
Fosforsyra	50	
Frostskyddsmedel	-	
Frostskyddsmedel	-	
Glycerin	100%	
Glycerin	100	
Glycerin	100	
Glykol	100	
Glykol	100	
Heptan	100	
Heptan	100	
Isopropylalkohol	100	
Isopropylalkohol	100	
Isopropylalkohol	100%	
Kalciumklorid	-	
Kalciumklorid	-	
Kaliumhydroxidlösning	50	
Kaliumhydroxidlösning	50	
Klorbensen	100	
Klorbensen	100%	
Klorbensen	100	
Kloroform	-	
Kloroform	-	
Koldisulfid	100	

Kemikalie	Konc.	Resultat
Koldisulfid	100	
Koltetraklorid	-	
Koltetraklorid	-	
Koltetraklorid	-	
Linolja	-	
Linolja	-	
Matolja	-	
Matolja	-	
Matolja	-	
Merkurokrom	-	
Metylalkohol (metanol)	100	
Metylalkohol (metanol)	100	
Metylalkohol (metanol)	100%	
Metylenklorid	100	
Metylenklorid	100	
Metyletylketon (MEK)	100	
Metyletylketon (MEK)	100	
Mineraloljor, aromatfria	-	
Mineraloljor, aromatfria	-	
Mjölk	-	
Mjölk	-	
Myrsyra	10	
Myrsyra	10	
Natriumhydroxidlösning (natronlut)	15	
Natriumhydroxidlösning (natronlut)	15	
Natriumhydroxidlösning (natronlut)	60	
Natriumhydroxidlösning (natronlut)	60	
Natriumkarbonat, vattenl.	-	
Natriumkarbonat, vattenl.	-	
Natriumklorid, vattenl.	-	
Natriumklorid, vattenl.	-	
Natriumnitrat, vattenl.	-	
Natriumtiosulfat	-	
Natriumvätesulfit	-	
Natriumvätesulfit	-	

Kemikalie	Konc.	Resultat
Natriumvätesulfit	-	●
Paraffinolja	100	●
Paraffinolja	100	●
Perkloretylen	-	●
Perkloretylen	-	●
Petroleum	100	●
Petroleum	100%	●
Petroleumeter	100	●
Petroleumeter	100%	●
Petroleumeter	100	●
Propylalkohol	-	●
Propylalkohol	-	●
Salpetersyra	10%	●
Salpetersyra	10	●
Salpetersyra	10	●
Salpetersyra	50	●
Salpetersyra	50	●
Saltsyra	10	●
Saltsyra	10	●
Saltsyra	conc.	●
Saltsyra	conc.	●
Saltsyra (konc.)	conc.	●
Silikonolja	-	●
Silikonolja	-	●
Svavelsyra	96	●
Svavelsyra	96	●
Tetrahydrofuran (THF)	100	●
Tetrahydrofuran (THF)	100	●
Toluen	100	●
Toluen	100	●
Toluen	100%	●
Transformatorolja	-	●
Transformatorolja	-	●
Trikloreten	100	●

Kemikalie	Konc.	Resultat
Trikloreten	100	
Vatten	-	
Vatten	-	
Väteperoxid	10	
Väteperoxid	10	
Vätesulfid, vattenl.	-	
Xylen	-	
Xylen	-	
Äppeljuice	-	
Äppeljuice	-	
Ättika, standard	5-10	
Ättika, standard	5-10%	
Ättika, standard	5-10	
Ättiksyra	100	
Ättiksyra	100%	
Ättiksyra	100	