



## Rundst ng i POM C FG 135x3000 mm natur

Artikelnr P1006303  
Kategori POM

### Tekniska egenskaper

#### Densitet & vikt

Egenskap	V�rde	Enhet	Provningsstandard
Densitet	1.24	g/cm� <sup>3</sup>	ASTM D792

#### Dragegenskaper

Egenskap	V�rde	Enhet	Provningsstandard
Str�ckgr�nssp�nning	51	MPa	DIN EN ISO 527-2
Elasticitetsmodul (drag)	1200	MPa	ASTM D790
Brottsp�nning	76.5	MPa	ISO 527
Brott�jning	300	%	ASTM D638

#### Temperaturgr nser

Egenskap	V�rde	Enhet	Provningsstandard
Sm�ltpunkt	222	�C	ISO 3146
Maximal drifttemperatur (korttid)	129	�C	UL746B
Maximal drifttemperatur	90	�C	
Minsta temperatur	-46.25	�C	
V�rmeformv�ngning (HDT/A)	105	�C	ASTM D648
V�rmeformv�ngning (HDT/B)	155	�C	ISO 75
Vicat mjukningstemperatur (VST/B/50)	50	�C	ISO 306

#### Isolationsegenskaper

Egenskap	V�rde	Enhet	Provningsstandard
----------	-------	-------	-------------------

Egenskap	Värde	Enhet	Provningsstandard
Dielektrisk styrka	85	kV/mm	IEC 60243-1
Volymresistivitet	10 <sup>14</sup> Ω <sup>2</sup>	Ω·m	IEC 60093
Dielektrisk konstant (1 MHz)	3.7	-	IEC 60250
Dielektrisk förlustfaktor (1 MHz)	0.0	-	IEC 60250
Dielektrisk förlustfaktor (100 Hz)	0.0	-	IEC 60250

### Brandklassning

Egenskap	Värde	Enhet	Provningsstandard
Brandklassning (UL 94)	60695		UL 94

### Bälfjgenskaper

Egenskap	Värde	Enhet	Provningsstandard
BÄlfjghÄlfsthet	58	MPa	ASTM D638

### Termisk konduktivitet

Egenskap	Värde	Enhet	Provningsstandard
Termisk konduktivitet	0.3	W/(m·K)	DIN 52612

### Statisk spridning

Egenskap	Värde	Enhet	Provningsstandard
Ytresistivitet	10 <sup>14</sup> Ω <sup>3</sup>	Ω·m	IEC 60093
JÄmfÄrfande krypstrÄfmsindex (CTI)	600	V	IEC 60112

### Fuktabsorption

Egenskap	Värde	Enhet	Provningsstandard
Fuktabsorption till mÄttnad	2.2	%	ASTM D955
Vattenabsorption till mÄttnad	0.5	%	ASTM D570

### SlagtÄfghet

Egenskap	Värde	Enhet	Provningsstandard
SkÄfgrad slagseghet (Charpy)	6	kJ/m <sup>2</sup>	DIN EN ISO 179-1
Slagseghet (Charpy)	19	kJ/m <sup>2</sup>	ISO 179/1eU

### Termisk expansion

Egenskap	Värde	Enhet	Provningsstandard
Termisk utvidningskoefficient	0.4	10 <sup>-6</sup> /K	ISO 11359

## Hårdhet

Egenskap	Värde	Enhet	Provningsstandard
Hårdhet Shore D	83	Å° Shore D	ISO 868
Kultryckshårdhet	230	MPa	ISO 2039-1

## Godkännanden

EU 10/2011

FDA

REACH

RoHS