



## Rundstång i POM GF30 25x3000 mm natur

Artikelnr P1008400  
Material POM

### Tekniska egenskaper

#### Densitet & vikt

| Egenskap | Värde | Enhet | Provningsstandard |
|----------|-------|-------|-------------------|
| Densitet | 1.6   | g/cm³ | ISO 1183          |

#### Produktidentifikation

| Egenskap                 | Värde                             | Enhet | Provningsstandard |
|--------------------------|-----------------------------------|-------|-------------------|
| Kommersiellt produktnamn | Polyoximetylen (POM) / Polyacetal |       |                   |

#### Dragegenskaper

| Egenskap                 | Värde | Enhet | Provningsstandard |
|--------------------------|-------|-------|-------------------|
| Sträckgränsspänning      | 135   | MPa   | ISO 527-2         |
| Elasticitetsmodul (drag) | 9200  | MPa   | ISO 527-2         |
| Brotttöjning             | 4     | %     | ISO 527-2         |

#### Temperaturgränser

| Egenskap                             | Värde | Enhet | Provningsstandard |
|--------------------------------------|-------|-------|-------------------|
| Smältpunkt                           | 166   | °C    | ISO 3146          |
| Maximal drifttemperatur (korttid)    | 140   | °C    |                   |
| Maximal drifttemperatur              | 100   | °C    |                   |
| Värmeförvrängning (HDT/A)            | 160   | °C    | ISO 75-2          |
| Vicat mjukningstemperatur (VST/B/50) | 158   | °C    | ISO 306           |

#### Klassificering

| Egenskap                   | Värde                                                                                                                                                     | Enhet | Provningsstandard |
|----------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|-------------------|
| Fysikaliska/kemiska risker | Brandfarlig.                                                                                                                                              |       |                   |
| Hälsorisker                | Damm kan orsaka mekanisk irritation.                                                                                                                      |       |                   |
| Miljörisker                | Baserat på vår information finns inga kända risker. Produkten är i enlighet med direktiv 1999/45/EC och dess annex, och är inte klassificerad som farlig. |       |                   |

Isolationsegenskaper

| Egenskap                           | Värde            | Enhet | Provningsstandard |
|------------------------------------|------------------|-------|-------------------|
| Dielektrisk styrka                 | 40               | kV/mm | IEC 60243-1       |
| Volymresistivitet                  | 10 <sup>13</sup> | Ω·cm  | IEC 60093         |
| Dielektrisk konstant (1 MHz)       | 4.3              | -     | IEC 60250         |
| Dielektrisk konstant (100 Hz)      | 4.3              | -     | IEC 60250         |
| Dielektrisk förlustfaktor (1 MHz)  | 0.006            | -     | IEC 60250         |
| Dielektrisk förlustfaktor (100 Hz) | 0.003            | -     | IEC 60250         |

Brandklassning

| Egenskap               | Värde | Enhet | Provningsstandard |
|------------------------|-------|-------|-------------------|
| Brandklassning (UL 94) | HB    |       | UL 94             |

Kemisk karaktärisering

| Egenskap               | Värde                                                             | Enhet | Provningsstandard |
|------------------------|-------------------------------------------------------------------|-------|-------------------|
| Kemisk karaktärisering | Polyoximetylen (POM) + glasfiber, CAS 9002-81-7                   |       |                   |
| Farliga ämnen          | Produkten innehåller inga farliga ämnen som påbjuder ett röjande. |       |                   |

Åtgärder

| Egenskap             | Värde                                                                                                                                                                         | Enhet | Provningsstandard |
|----------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|-------------------|
| Generell information | Produkten klassas som ofarlig.                                                                                                                                                |       |                   |
| Vid inandning        | Om plasten brinner och gaser andas in, flytta personen till frisk luft, håll denne varm och ombesörj medicinsk hjälp vid behov.                                               |       |                   |
| Vid hudkontakt       | Brännskador orsakade av smält material på huden måste snabbt kylas ned med vatten; försök inte ta bort smält plast utan medicinsk hjälp. Om irritation uppstår, sök sjukvård. |       |                   |
| Vid ögonkontakt      | Skölj ögonen med vatten i minst 15 minuter. Sök läkarvård vid kvarstående irritation.                                                                                         |       |                   |
| Vid förtäring        | Då produkten är ofarlig behöver ingen första hjälp vidtas.                                                                                                                    |       |                   |

Släckning

| Egenskap | Värde | Enhet | Provningsstandard |
|----------|-------|-------|-------------------|
|----------|-------|-------|-------------------|

| Egenskap            | Värde                                          | Enhet | Provningsstandard |
|---------------------|------------------------------------------------|-------|-------------------|
| Lämpligt släckmedia | Vatten, skum, gasformiga och torra släckmedel. |       |                   |

### Åtgärder

| Egenskap                           | Värde                 | Enhet | Provningsstandard |
|------------------------------------|-----------------------|-------|-------------------|
| Personliga försiktighetsåtgärder   | Inte tillämpligt.     |       |                   |
| Miljömässiga försiktighetsåtgärder | Inte tillämpligt.     |       |                   |
| Metoder för sanering               | Mekanisk borttagning. |       |                   |

### Hantering

| Egenskap                | Värde                                                                             | Enhet | Provningsstandard |
|-------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|-------|-------------------|
| Råd för säker hantering | Vid bearbetning av halvfabrikatet bör spån sugas bort för att undvika halkskador. |       |                   |

### Exponeringsgränser

| Egenskap                        | Värde                                                                     | Enhet | Provningsstandard |
|---------------------------------|---------------------------------------------------------------------------|-------|-------------------|
| Yrkesmässiga exponeringsgränser | Ingredienser med yrkesmässiga exponeringsgränser som ska övervakas: Inga. |       |                   |

### Grundegenskaper

| Egenskap          | Värde                 | Enhet | Provningsstandard |
|-------------------|-----------------------|-------|-------------------|
| Fysisk form       | Rundstång, platta     |       |                   |
| Fysiskt tillstånd | Fast                  |       |                   |
| Lukt              | Lätt, produktspecifik |       |                   |

### Stabilitet

| Egenskap                      | Värde                               | Enhet | Provningsstandard |
|-------------------------------|-------------------------------------|-------|-------------------|
| Tillstånd att undvika         | Temperaturer över smältpunkten.     |       |                   |
| Material att undvika          | Starka oxidanter, starka syror.     |       |                   |
| Farliga nedbrytningsprodukter | Formaldehyd, koldioxid, kolmonoxid. |       |                   |

### Toxikologi

| Egenskap        | Värde                                                                                                                                                                                             | Enhet | Provningsstandard |
|-----------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|-------------------|
| Akut toxicitet  | Baserat på vår erfarenhet och tillgänglig information förväntas inga negativa hälsoeffekter om det hanteras enligt rekommendationer med lämpliga försiktighetsåtgärder och för avsedd användning. |       |                   |
| Hudirritation   | Inte tillämpligt.                                                                                                                                                                                 |       |                   |
| Ögonirritation  | Inte tillämpligt.                                                                                                                                                                                 |       |                   |
| Sensibilisering | Ingen känd.                                                                                                                                                                                       |       |                   |

Miljö

| Egenskap      | Värde                                                                       | Enhet | Provningsstandard |
|---------------|-----------------------------------------------------------------------------|-------|-------------------|
| Miljöpåverkan | Materialet är inte skadligt för miljön, men är inte biologiskt nedbrytbart. |       |                   |

Avfall

| Egenskap         | Värde                                                                         | Enhet | Provningsstandard |
|------------------|-------------------------------------------------------------------------------|-------|-------------------|
| Avfallshantering | Produkten måste kasseras i enlighet med lokala bestämmelser och föreskrifter. |       |                   |

Transport

| Egenskap                | Värde                                | Enhet | Provningsstandard |
|-------------------------|--------------------------------------|-------|-------------------|
| Transportklassificering | Inte klassificerad som farligt gods. |       |                   |

EU-regler

| Egenskap          | Värde                                                              | Enhet | Provningsstandard |
|-------------------|--------------------------------------------------------------------|-------|-------------------|
| REACH-information | Produkten kräver ingen varningsetikett i enlighet med EU-direktiv. |       |                   |

Övrigt

| Egenskap            | Värde                                                                                                                                                                                                                                                                              | Enhet | Provningsstandard |
|---------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|-------------------|
| Ansvarsfriskrivning | Informationen häri är baserad på nuvarande kunskapsnivå och garanterar därför inte vissa egenskaper. Mottagare av produkten måste ta ansvar för att följa gällande lagar och förordningar. Detta säkerhetsdatablad är endast giltigt för material tillhandahållet av PlastShop.se. |       |                   |

Böjegenskaper

| Egenskap       | Värde | Enhet | Provningsstandard |
|----------------|-------|-------|-------------------|
| Böjhållfasthet | 7800  | MPa   | ISO 178           |

Tillverkare/leverantör

| Egenskap     | Värde                              | Enhet | Provningsstandard |
|--------------|------------------------------------|-------|-------------------|
| Företagsnamn | ARC Gruppen AB // PlastShop Sweden |       |                   |
| Telefon      | +46-13-328 9400                    |       |                   |
| E-post       | info@plastshop.se                  |       |                   |

Statisk spridning

| Egenskap       | Värde            | Enhet | Provningsstandard |
|----------------|------------------|-------|-------------------|
| Ytresistivitet | 10 <sup>12</sup> | Ω     | IEC 60093         |

Risker

| Egenskap                      | Värde                                                                   | Enhet | Provningsstandard |
|-------------------------------|-------------------------------------------------------------------------|-------|-------------------|
| Farliga förbränningsprodukter | Vid förbränning kan formaldehyd, koldioxid och kolmonoxid frigöras.     |       |                   |
| Brandbekämpning               | Godkänd andningsapparat och skyddskläder bör användas vid alla bränder. |       |                   |
| Ytterligare information       | Brandrester omhändertas efter gällande lokala regler.                   |       |                   |

### Förvaring

| Egenskap          | Värde                                                                                                                                                                                                                                                                               | Enhet | Provningsstandard |
|-------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|-------------------|
| Förvaringsvillkor | Förvara inert produkt torrt och svalt. Håll lager- och arbetsutrymmen välventilerade. Håll borta från öppen låga, värmekälla eller antändning. På grund av risken för kollaps, stapla inte mer än två pallar ovanpå varandra. Pallar ska inte staplas ovanpå varandra längs gångar. |       |                   |

### Personligt skydd

| Egenskap       | Värde                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | Enhet | Provningsstandard |
|----------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|-------------------|
| Andningsskydd  | Adekvat ventilering vid arbetsplatsen krävs.                                                                                                                                                                                                                                                                                        |       |                   |
| Ögonskydd      | Skyddsglasögon eller visir vid bearbetning.                                                                                                                                                                                                                                                                                         |       |                   |
| Handskydd      | Skyddshandskar vid kontakt med varmt material.                                                                                                                                                                                                                                                                                      |       |                   |
| Kroppsskydd    | Arbetskläder.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |       |                   |
| Hygienåtgärder | Håll arbetsplatsen välventilerad. Därtill är rökning, att äta eller dricka inte tillåtet. Kontinuerlig tillförsel av frisk luft till arbetsplatsen tillsammans med avlägsnande av processångor genom avgassystem rekommenderad. Undvik inandning av gasformig nedbrytning eller damm som kan uppstå vid överhettning av materialet. |       |                   |

### Termiska data

| Egenskap                   | Värde                        | Enhet | Provningsstandard |
|----------------------------|------------------------------|-------|-------------------|
| Smältpunkt                 | 165-175 °C                   |       |                   |
| Nedbrytningstemperatur     | >250 °C (bildar formaldehyd) |       |                   |
| Flampunkt                  | >340 °C                      |       |                   |
| Självantändningstemperatur | ca 310 °C                    |       |                   |

### Nationella regler

| Egenskap             | Värde                                                                             | Enhet | Provningsstandard |
|----------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|-------|-------------------|
| GefStoffV (Tyskland) | GefStoffV: Ingen identifikation nödvändig. WHG: Inget vattenhotande enligt VwVwS. |       |                   |

### Fuktabsorption

| Egenskap                    | Värde | Enhet | Provningsstandard |
|-----------------------------|-------|-------|-------------------|
| Fuktabsorption till mättnad | 0.17  | %     | ISO 62            |

| Egenskap                      | Värde | Enhet | Provningsstandard |
|-------------------------------|-------|-------|-------------------|
| Vattenabsorption till mättnad | 0.9   | %     | ISO 62            |

Slagtålighet

| Egenskap                    | Värde | Enhet | Provningsstandard |
|-----------------------------|-------|-------|-------------------|
| Skårad slagsegghet (Charpy) | 8     | kJ/m² | ISO 179/1eA       |
| Slagsegghet (Charpy)        | 30    | kJ/m² | ISO 179/1eU       |

Termisk expansion

| Egenskap                       | Värde | Enhet               | Provningsstandard |
|--------------------------------|-------|---------------------|-------------------|
| Termisk utvidgningskoefficient | 0.4   | 10 <sup>-4</sup> /K | ISO 11359         |

Övriga egenskaper

| Egenskap                | Värde                | Enhet | Provningsstandard |
|-------------------------|----------------------|-------|-------------------|
| Densitet (20°C)         | 1,60 g/cm³, ISO 1183 |       |                   |
| Löslighet (vatten)      | Olöslig i vatten     |       |                   |
| Explosionsrisk          | Icke explosiv        |       |                   |
| Oxidationskaraktäristik | Ingen                |       |                   |

Hårdhet

| Egenskap         | Värde | Enhet | Provningsstandard |
|------------------|-------|-------|-------------------|
| Kultryckshårdhet | 200   | MPa   | ISO 2039-1        |