



Rundst ng i POM H 15x1000 mm svart

Artikelnr P1008552
Kategori POM

Tekniska egenskaper

Densitet & vikt

Egenskap	V�rde	Enhet	Provningsstandard
Densitet	3	g/cm���	DIN EN ISO 1183-1

Dragegenskaper

Egenskap	V�rde	Enhet	Provningsstandard
Str�ckgr�nssp�nning	53	MPa	DIN EN ISO 527-2
Elasticitetsmodul (drag)	3000	MPa	DIN EN ISO 527-2
Brott��jning	8	%	DIN EN ISO 527-2

Temperaturgr nser

Egenskap	V�rde	Enhet	Provningsstandard
Sm�ltpunkt	179	��C	DIN EN ISO 11357
Maximal drifttemperatur (korttid)	150	��C	
Maximal drifttemperatur	110	��C	
V�rmef�r��ngning (HDT/A)	141	��C	
Vicat mjukningstemperatur (VST/B/50)	90	��C	DIN EN ISO 306

Isolationsegenskaper

Egenskap	V�rde	Enhet	Provningsstandard
Dielektrisk styrka	23	kV/mm	ISO 60243-1
Volymresistivitet	10���	��	DIN EN 62631-3-1
Dielektrisk konstant (1 MHz)	2.4	-	IEC 60250

Brandklassning

Egenskap	VÄrde	Enhet	Provningsstandard
Brandklassning (UL 94)	60695		UL 94

Bjäljgenskaper

Egenskap	VÄrde	Enhet	Provningsstandard
Bjäljfasthet	53	MPa	DIN EN ISO 527-2

Termisk konduktivitet

Egenskap	VÄrde	Enhet	Provningsstandard
Termisk konduktivitet	0.46	W/(m·K)	ISO 22007-4

Statisk spridning

Egenskap	VÄrde	Enhet	Provningsstandard
Ytresistivitet	10 ¹⁰ Ω	Ω	DIN EN 62631-3-2

Fuktabsorption

Egenskap	VÄrde	Enhet	Provningsstandard
Fuktabsorption till mättnad	0.1	%	DIN EN ISO 62

Slagtvåghet

Egenskap	VÄrde	Enhet	Provningsstandard
Skårad slagseghet (Charpy)	25	kJ/m²	DIN EN ISO 179-1
Slagseghet (Charpy)	2	kJ/m²	DIN EN ISO 179-1

Termisk expansion

Egenskap	VÄrde	Enhet	Provningsstandard
Termisk utvidgningskoefficient	23	10 ⁻⁶ /K	DIN EN ISO 11359-1

Hårdhet

Egenskap	VÄrde	Enhet	Provningsstandard
Hårdhet Shore D	81	Å° Shore D	DIN EN ISO 868

Godkännanden

- REACH
- RoHS