PP-H 2 1/2"x1830 mm natur

Artikelnr P2201415

Beständig Delvis beständig Ej beständig

Kemikalie	Koncentration	Beständ.
1,4-Dioxan	100	
2-Hydroxipropionsyra (mjölksyra)	90	
Aceton	100	
Ammoniak	–	
Ammoniumklorid	–	
Amylalkohol	–	
Bensen	–	
Bensin (premium)	–	
Blekningslösning	–	
Borsyra	100	
Bromsvätska	–	
Bränsle, aromatfritt	–	
Butylacetat	–	
Citronsyra	10	
Cyklohexanon	100	
Cyklohexen	100	
Diesel	–	
Dietylenoxid	–	
Eldningsolja	–	
Etylacetat	100	
Etylalkohol (etanol)	96	
Etylenklorid	100	
Fenol, vattenl.	ca. 9	
Fluorvätesyra	40	
Formaldehyd, vattenl.	40	

Kemikalie	Koncentration	Beständ.
Fosforsyra	50	🟢
Frostskyddsmedel	–	🟢
Glycerin	100	🟢
Glykol	100	🟢
Heptan	100	🟡
Isopropylalkohol	100	🟢
Kalciumklorid	–	🟢
Kaliumhydroxidlösning	50	🟢
Klor (gas)	100	🔴
Klorbensen	100	🟢
Kloroform	–	🟡
Koldisulfid	100	🟡
Koltetraklorid	–	🔴
Kresol	–	🟢
Linolja	–	🟢
Matolja	–	🟢
Merkurokrom	–	🟢
Metylalkohol (metanol)	100	🟢
Metylenklorid	100	🟡
Metyletylketon (MEK)	100	🟢
Mineraloljor (aromatfria)	–	🟢
Mjölk	–	🟢
Myrsyra	10	🟢
Natriumhydroxidlösning (natronlut)	15	🟢
Natriumhydroxidlösning (natronlut)	60	🟢
Natriumkarbonat, vattenl.	–	🟢
Natriumklorid, vattenl.	–	🟢
Natriumnitrat, vattenl.	–	🟢
Natriumtiosulfat	–	🟢
Natriumvätesulfit	–	🟢
Nitrobensen	–	🟢
Oxalsyra	–	🟢

Kemikalie	Koncentration	Beständ.
Ozon (gas)	≤ 0.5 ppm	🔴
Paraffinolja	100	🟢
Perkloretylen	–	🟡
Petroleumeter	100	🟢
Propylalkohol	–	🟢
Pyridin	–	🟢
Salpetersyra	50	🔴
Salpetersyra	10	🟢
Saltsyra	10	🟢
Saltsyra (konc.)	–	🟢
Silikonolja	–	🟢
Svavelsyra	96	🟡
Tetrahydrofuran (THF)	100	🟡
Toluen	100	🟢
Transformatorolja	–	🟢
Trikloreten	100	🟡
Vatten	–	🟢
Väteperoxid	10	🟢
Vätesulfid, vattenl.	–	🟢
Xylen	–	🔴
Ättika, standard	5 - 10	🟢
Ättiksyra	100	🟢