



# PP-H 60x2000 mm grÃ¥

Artikelnr P1010054  
Kategori PP

## Tekniska egenskaper

### Densitet & vikt

| Egenskap | VÃrde | Enhet  | Provningsstandard |
|----------|-------|--------|-------------------|
| Densitet | 0.91  | g/cmÃ³ | ISO 1183          |

### Dragegenskaper

| Egenskap                 | VÃrde | Enhet | Provningsstandard |
|--------------------------|-------|-------|-------------------|
| StrÃckgrÃnsspÃnning      | 36    | MPa   | ISO 527           |
| Elasticitetsmodul (drag) | 1700  | MPa   | ISO 527-2         |
| BrottspÃnning            | 30    | MPa   | ISO 527           |
| BrottÃ¶jning             | 8     | %     | ISO 527-2         |

### TemperaturgrÃnser

| Egenskap                             | VÃrde | Enhet | Provningsstandard |
|--------------------------------------|-------|-------|-------------------|
| SmÃltpunkt                           | 161   | Ã°C   | DIN EN ISO 11357  |
| Maximal drifttemperatur (korttid)    | 127   | Ã°C   | UL746B            |
| Maximal drifttemperatur              | 80    | Ã°C   |                   |
| Minsta temperatur                    | -7    | Ã°C   |                   |
| VÃrmeÃ¶rvrÃngning (HDT/A)            | 54    | Ã°C   | ISO 75            |
| VÃrmeÃ¶rvrÃngning (HDT/B)            | 90    | Ã°C   | ISO 75            |
| Vicat mjukningstemperatur (VST/B/50) | 50    | Ã°C   | ISO 306           |

### Isolationsegenskaper



Hårdhet

| Egenskap         | Värde | Enhet      | Provningsstandard |
|------------------|-------|------------|-------------------|
| Hårdhet Shore D  | 72    | Å° Shore D | ISO 868           |
| Kultryckshårdhet | 110   | MPa        | ISO 2039          |

**PlastShop.se**  
Söderleden 22 , Linköping , Sverige  
Tel: +46 13 328 94 00  
info@plastshop.se  
https://plastshop.se  
Informationen i detta dokument baseras på aktuell kunskap och erfarenhet. Värden kan variera beroende på bearbetning och användningsfall. Alla uppgifter utan garanti.