



RundstÅŸng i PVC U 10x2000 mm mÅllrkgrÅŸ

Artikelnr P2202020
Kategori PVC

Tekniska egenskaper

Densitet & vikt

Egenskap	VÅrde	Enhet	Provningsstandard
Densitet	1.53	g/cmÅ³	ASTM D792

Dragegenskaper

Egenskap	VÅrde	Enhet	Provningsstandard
StrÅckgrÅdsspÅdning	48.8	MPa	ASTM D638
Elasticitetsmodul (drag)	2669	MPa	ASTM D638
BrottspÅdning	40	MPa	ISO 527
BrottÅŸjning	14	%	ISO 527

TemperaturgrÅnser

Egenskap	VÅrde	Enhet	Provningsstandard
SmÅltpunkt	189.2	Å°C	ASTM D3418
Maximal drifttemperatur (korttid)	93.3	Å°C	UL 746B
Maximal drifttemperatur	60	Å°C	
Minsta temperatur	-15	Å°C	UL 746B
VÅrmeÅŸrÅdngning (HDT/A)	106.7	Å°C	ASTM D648
Vicat mjukningstemperatur (VST/B/50)	75	Å°C	ISO 306

Isolationsegenskaper

Egenskap	VÅrde	Enhet	Provningsstandard
Dielektrisk styrka	40	kV/mm	IEC 60243-1

Egenskap	VÄrde	Enhet	Provningsstandard
Volymresistivitet	10 ¹⁰ Åµ	Î©·Å·cm	DIN EN 62631-3-1
Dielektrisk konstant (1 MHz)	3.1	-	IEC 60250
Dielektrisk konstant (100 Hz)	3.2	-	IEC 60250
Dielektrisk förlustfaktor (1 MHz)	0.0	-	IEC 60250

BÄjjeegenskaper

Egenskap	VÄrde	Enhet	Provningsstandard
BÄjghÄllfasthet	73.1	MPa	ASTM D790

Termisk konduktivitet

Egenskap	VÄrde	Enhet	Provningsstandard
Termisk konduktivitet	0.14	W/(mÅ·K)	ISO 22007-4

Statisk spridning

Egenskap	VÄrde	Enhet	Provningsstandard
Ytresistivitet	10 ¹⁰ Å³	Î©	DIN EN 62631-3-2
JÄmfÄrande krypstrÄmsindex (CTI)	600	V	IEC 60112

Fuktabsorption

Egenskap	VÄrde	Enhet	Provningsstandard
Fuktabsorption till mÄtttnad	0.5	%	ASTM D570
Vattenabsorption till mÄtttnad	0.5	%	ASTM D570

SlagtÄylighet

Egenskap	VÄrde	Enhet	Provningsstandard
SkÄrad slagsegghet (Charpy)	4	kJ/mÅ²	ISO 179
Slagsegghet (Charpy)	550	kJ/mÅ²	DIN EN ISO 8256

Termisk expansion

Egenskap	VÄrde	Enhet	Provningsstandard
Termisk utvidgningskoefficient	1.03	10 ⁻⁶ Å°/K	ASTM D696

HÄrdhet

Egenskap	VÄrde	Enhet	Provningsstandard
HÄrdhet Shore D	85	Å° Shore D	ASTM D2240
KultryckshÄrdhet	100	MPa	ISO 2039

Godkännanden

REACH

RoHS

UL
94