



Rundst ng i PVC U 180x2000 mm m rkgr 

Artikelnr P2202047
Kategori PVC

Tekniska egenskaper

Densitet & vikt

Egenskap	V�rde	Enhet	Provningsstandard
Densitet	1.53	g/cm��	ASTM D792

Dragegenskaper

Egenskap	V�rde	Enhet	Provningsstandard
Str�ckgr�nssp�nning	48.8	MPa	ASTM D638
Elasticitetsmodul (drag)	2669	MPa	ASTM D638
Brottsp�nning	40	MPa	ISO 527
Brott�jning	14	%	ISO 527

Temperaturgr nser

Egenskap	V�rde	Enhet	Provningsstandard
Sm�ltpunkt	189.2	��C	ASTM D3418
Maximal drifttemperatur (korttid)	93.3	��C	UL 746B
Maximal drifttemperatur	60	��C	
Minsta temperatur	-15	��C	UL 746B
V�rme�r�r�ngning (HDT/A)	106.7	��C	ASTM D648
Vicat mjukningstemperatur (VST/B/50)	75	��C	ISO 306

Isolationsegenskaper

Egenskap	V�rde	Enhet	Provningsstandard
Dielektrisk styrka	40	kV/mm	IEC 60243-1

Egenskap	VÄrde	Enhet	Provningsstandard
Volymresistivitet	10Å¹âµ	Î©Å·cm	DIN EN 62631-3-1
Dielektrisk konstant (1 MHz)	3.1	-	IEC 60250
Dielektrisk konstant (100 Hz)	3.2	-	IEC 60250
Dielektrisk fÄ¶rlustfaktor (1 MHz)	0.0	-	IEC 60250

BÄ¶jgenskaper

Egenskap	VÄrde	Enhet	Provningsstandard
BÄ¶jhÄ¶llfasthet	73.1	MPa	ASTM D790

Termisk konduktivitet

Egenskap	VÄrde	Enhet	Provningsstandard
Termisk konduktivitet	0.14	W/(mÅ·K)	ISO 22007-4

Statisk spridning

Egenskap	VÄrde	Enhet	Provningsstandard
Ytresistivitet	10Å¹Å³	Î©	DIN EN 62631-3-2
JÄ¶mfÄ¶rande krypstrÄ¶msindex (CTI)	600	V	IEC 60112

Fuktabsorption

Egenskap	VÄrde	Enhet	Provningsstandard
Fuktabsorption till mÄ¶ttnad	0.5	%	ASTM D570
Vattenabsorption till mÄ¶ttnad	0.5	%	ASTM D570

SlagtÄ¶lighet

Egenskap	VÄrde	Enhet	Provningsstandard
SkÄ¶rad slagsegghet (Charpy)	4	kJ/mÅ²	ISO 179
Slagsegghet (Charpy)	550	kJ/mÅ²	DIN EN ISO 8256

Termisk expansion

Egenskap	VÄrde	Enhet	Provningsstandard
Termisk utvidgningskoefficient	1.03	10â»â´/K	ASTM D696

HÄ¶rdhet

Egenskap	VÄrde	Enhet	Provningsstandard
HÄ¶rdhet Shore D	85	Å° Shore D	ASTM D2240
KultryckshÄ¶rdhet	100	MPa	ISO 2039

Godkännanden

REACH

RoHS

UL
94