



# Rundst  ng i PVC U 200x2000 mm vit

Artikelnr P2202126  
Kategori PVC

## Tekniska egenskaper

### Densitet & vikt

| Egenskap | V  rde | Enhet   | Provningsstandard |
|----------|--------|---------|-------------------|
| Densitet | 1.53   | g/cm    | ASTM D792         |

### Dragegenskaper

| Egenskap                 | V  rde | Enhet | Provningsstandard |
|--------------------------|--------|-------|-------------------|
| Str  ckgr  nssp  nning   | 48.8   | MPa   | ASTM D638         |
| Elasticitetsmodul (drag) | 2669   | MPa   | ASTM D638         |
| Brotts  nning            | 40     | MPa   | ISO 527           |
| Brottt  jning            | 14     | %     | ISO 527           |

### Temperaturgr  nser

| Egenskap                             | V  rde | Enhet | Provningsstandard |
|--------------------------------------|--------|-------|-------------------|
| Sm  ltpunkt                          | 189.2  |   C   | ASTM D3418        |
| Maximal drifttemperatur (korttid)    | 93.3   |   C   | UL 746B           |
| Maximal drifttemperatur              | 60     |   C   |                   |
| Minsta temperatur                    | -15    |   C   | UL 746B           |
| V  rme  r  r  ngning (HDT/A)         | 106.7  |   C   | ASTM D648         |
| Vicat mjukningstemperatur (VST/B/50) | 75     |   C   | ISO 306           |

### Isolationsegenskaper

| Egenskap                           | V  rde  | Enhet   | Provningsstandard |
|------------------------------------|---------|---------|-------------------|
| Dielektrisk styrka                 | 40      | kV/mm   | IEC 60243-1       |
| Volymresistivit  t                 | 10      |      cm | DIN EN 62631-3-1  |
| Dielektrisk konstant (1 MHz)       | 3.1     | -       | IEC 60250         |
| Dielektrisk konstant (100 Hz)      | 3.2     | -       | IEC 60250         |
| Dielektrisk f  rlustfaktor (1 MHz) | 0.0     | -       | IEC 60250         |

BÄjlegenskaper

| Egenskap     | Värde | Enhet | Provningsstandard |
|--------------|-------|-------|-------------------|
| BÄjhlfasthet | 73.1  | MPa   | ASTM D790         |

Termisk konduktivitet

| Egenskap              | Värde | Enhet   | Provningsstandard |
|-----------------------|-------|---------|-------------------|
| Termisk konduktivitet | 0.14  | W/(m·K) | ISO 22007-4       |

Statisk spridning

| Egenskap                      | Värde              | Enhet | Provningsstandard |
|-------------------------------|--------------------|-------|-------------------|
| Ytresistivitet                | 10 <sup>10</sup> Å | Ω     | DIN EN 62631-3-2  |
| JÄmfärde krypträmsindex (CTI) | 600                | V     | IEC 60112         |

Fuktabsorption

| Egenskap                      | Värde | Enhet | Provningsstandard |
|-------------------------------|-------|-------|-------------------|
| Fuktabsorption till mättnad   | 0.5   | %     | ASTM D570         |
| Vattenabsorption till mättnad | 0.5   | %     | ASTM D570         |

Slagstyrighet

| Egenskap                 | Värde | Enhet             | Provningsstandard |
|--------------------------|-------|-------------------|-------------------|
| Skärslagsegghet (Charpy) | 4     | kJ/m <sup>2</sup> | ISO 179           |
| Slagsegghet (Charpy)     | 550   | kJ/m <sup>2</sup> | DIN EN ISO 8256   |

Termisk expansion

| Egenskap                       | Värde | Enhet               | Provningsstandard |
|--------------------------------|-------|---------------------|-------------------|
| Termisk utvidgningskoefficient | 1.03  | 10 <sup>-6</sup> /K | ASTM D696         |

Hårdhet

| Egenskap         | Värde | Enhet      | Provningsstandard |
|------------------|-------|------------|-------------------|
| Hårdhet Shore D  | 85    | Å° Shore D | ASTM D2240        |
| Kultryckshårdhet | 100   | MPa        | ISO 2039          |

Godkännanden

REACH

RoHS

UL 94