

Rundstäng i PVC U 40x2000 mm vit

Artikelnr P2202107

Beständig

Delvis beständig

Ej beständig

Kemikalie	Koncentration	Temp.	Beständighet
1,4-Dioxan	100%	20 Å°C	
2-Hydroxipropionsyra (mjölksyra)	90%	20 Å°C	
Aceton	100%	20 Å°C	
Ammoniak	conc.	20 Å°C	
Ammoniumklorid	â€”	20 Å°C	
Amylalkohol	â€”	20 Å°C	
Bensen	â€”	20 Å°C	
Bensin (premium)	â€”	20 Å°C	
Blekningslösning	12.5 cl	20 Å°C	
Borsyra	100%	20 Å°C	
Bromsvätska	â€”	20 Å°C	
Brombensen (aromatfritt)	â€”	20 Å°C	
Butylacetat	â€”	20 Å°C	
Citronsyra	10%	20 Å°C	
Cyklohexanon	100%	20 Å°C	
Cyklohexen	100%	20 Å°C	
Diesel	â€”	20 Å°C	
Dietylenoxid	â€”	20 Å°C	
Eldningsolja	â€”	20 Å°C	
Etylacetat	100%	20 Å°C	
Etylalkohol (etanol)	96%	20 Å°C	
Etylenklorid	100%	20 Å°C	
Fenol (vattenl.)	ca. 9%	20 Å°C	
Fluorvätska	40%	20 Å°C	
Formaldehyd (vattenl.)	40%	20 Å°C	
Fosforsyra	50%	20 Å°C	
Frostskyddsmedel	â€”	20 Å°C	

Kemikalie	Koncentration	Temp.	Best�ndighet
Glycerin	100%	20 �C	�
Glykol	100%	20 �C	�
Heptan	100%	20 �C	�
Isopropylalkohol	100%	20 �C	�
Kalciumklorid	�	20 �C	�
Kaliumhydroxid�sning	50%	20 �C	�
Klor (gas)	100%	20 �C	�
Klorbensen	100%	20 �C	�
Kloroform	�	20 �C	�
Koldisulfid	100%	20 �C	�
Koltetraklorid	�	20 �C	�
Kresol	�	20 �C	�
Linolja	�	20 �C	�
Matolja	�	20 �C	�
Merkurokrom	�	20 �C	�
Metylalkohol (metanol)	100%	20 �C	�
Metylenklorid	100%	20 �C	�
Metyletylketon (MEK)	100%	20 �C	�
Mineraloljor (aromatfria)	�	20 �C	�
Mj�lk	�	20 �C	�
Myrsyra	10%	20 �C	�
Natriumhydroxid�sning (natronlut)	15%	20 �C	�
Natriumhydroxid�sning (natronlut)	60%	20 �C	�
Natriumkarbonat (vattenl.)	�	20 �C	�
Natriumklorid (vattenl.)	�	20 �C	�
Natriumnitrat (vattenl.)	�	20 �C	�
Natriumtiosulfat	�	20 �C	�
Natriumv�tesulfit	�	20 �C	�
Nitrobensen	�	20 �C	�
Oxalsyra	�	20 �C	�
Ozon (gas)	�� 0.5 ppm	20 �C	�
Paraffinolja	100%	20 �C	�
Perkloretylen	�	20 �C	�
Petroleum	100%	20 �C	�

Kemikalie	Koncentration	Temp.	Best�ndighet
Petroleumeter	100%	20 �C	●
Propylalkohol	��	20 �C	●
Pyridin	��	20 �C	●
Salpetersyra	10%	20 �C	●
Salpetersyra	50%	20 �C	●
Saltsyra	10%	20 �C	●
Saltsyra (konc.)	conc.	20 �C	●
Silikonolja	��	20 �C	●
Svavelsyra	96%	20 �C	●
Tetrahydrofuran (THF)	100%	20 �C	●
Toluen	100%	20 �C	●
Transformatorolja	��	20 �C	●
Trikloret�n	100%	20 �C	●
Vatten	��	20 �C	●
V��teperoxid	10%	20 �C	●
V��tesulfid (vattenl.)	��	20 �C	●
Xylen	��	20 �C	●
��ppeljuice	��	20 �C	●
��ttika (standard)	5 - 10%	20 �C	●
��ttiksyra	100%	20 �C	●