



RundstÄ¶ng i PVC U 80x2000 mm mÄ¶rkgrÄ¶

Artikelnr P2202037
Kategori PVC

Tekniska egenskaper

Densitet & vikt

Egenskap	VÄrde	Enhet	Provningsstandard
Densitet	1.53	g/cmÄ³	ASTM D792

Dragegenskaper

Egenskap	VÄrde	Enhet	Provningsstandard
StrÄckgrÄnsspÄnning	48.8	MPa	ASTM D638
Elasticitetsmodul (drag)	2669	MPa	ASTM D638
BrottspÄnning	40	MPa	ISO 527
BrottÄ¶jning	14	%	ISO 527

TemperaturgrÄnser

Egenskap	VÄrde	Enhet	Provningsstandard
SmÄltpunkt	189.2	Ä°C	ASTM D3418
Maximal drifttemperatur (korttid)	93.3	Ä°C	UL 746B
Maximal drifttemperatur	60	Ä°C	
Minsta temperatur	-15	Ä°C	UL 746B
VÄrmeÄ¶rÄ¶ngning (HDT/A)	106.7	Ä°C	ASTM D648
Vicat mjukningstemperatur (VST/B/50)	75	Ä°C	ISO 306

Isolationsegenskaper

Egenskap	VÄrde	Enhet	Provningsstandard
Dielektrisk styrka	40	kV/mm	IEC 60243-1

Godkännanden

REACH

RoHS

UL
94