



Rundst  ng i PVDF 15x1000 mm svart

Artikelnr P1010502
Kategori PVDF

Tekniska egenskaper

Densitet & vikt

Egenskap	V��rde	Enhet	Provningsstandard
Densitet	1.78	g/cm���	ISO1183

Dragegenskaper

Egenskap	V��rde	Enhet	Provningsstandard
Str��ckgr��nssp��nning	40	MPa	ISO 527
Elasticitetsmodul (drag)	2200	MPa	ISO527-2
Brottsp��nning	46	MPa	ISO 527
Brott���jning	17	%	ISO527-2

Temperaturgr  nser

Egenskap	V��rde	Enhet	Provningsstandard
Sm��ltpunkt	171	��C	ISO11357
Maximal drifttemperatur (korttid)	142	��C	UL746B
Maximal drifttemperatur	130	��C	UL746B
Minsta temperatur	-26	��C	
V��rme���r��ngning (HDT/A)	104	��C	ISO 75
V��rme���r��ngning (HDT/B)	145	��C	ISO 75
Vicat mjukningstemperatur (VST/B/50)	138	��C	ISO 306

Isolationsegenskaper

Egenskap	V��rde	Enhet	Provningsstandard
----------	--------	-------	-------------------

Egenskap	V�rde	Enhet	Provningsstandard
Dielektrisk styrka	27	kV/mm	IEC 60243-1
Volymresistivitet	10����	������	IEC 60093
Dielektrisk konstant (1 MHz)	7.7	-	IEC 60250
Dielektrisk f�rlustfaktor (1 MHz)	0.1	-	IEC 60250

B jjegenskaper

Egenskap	V�rde	Enhet	Provningsstandard
B�jgh�llfasthet	62	MPa	ISO527-2

Termisk konduktivitet

Egenskap	V�rde	Enhet	Provningsstandard
Termisk konduktivitet	0.25	W/(m���)	DIN22007-4

Statisk spridning

Egenskap	V�rde	Enhet	Provningsstandard
Ytresistivitet	10����	��	IEC60093
J��mf�rande krypstr��msindex (CTI)	600	V	IEC 60112

Fuktabsorption

Egenskap	V�rde	Enhet	Provningsstandard
Fuktabsorption till m���ttnad	0.15	%	ISO62
Vattenabsorption till m���ttnad	0.35	%	ISO62

Slagt  lighet

Egenskap	V�rde	Enhet	Provningsstandard
Sk��rad slagseghet (Charpy)	8	kJ/m���	ISO 179
Slagseghet (Charpy)	150	kJ/m���	ISO179/1eU

Termisk expansion

Egenskap	V�rde	Enhet	Provningsstandard
Termisk utvidgningskoefficient	1.6	10������/K	ISO11359

H  rdhet

Egenskap	V�rde	Enhet	Provningsstandard
H��rdhet Shore D	80	�� Shore D	ISO868
Kultrycksh��rdhet	120	MPa	ISO 2039

Godkännanden

- EU 10/2011
- FDA
- REACH
- RoHS
- UL 94