



## Rundst  ng i PVDF 60x1000 mm svart

Artikelnr P1010516  
Kategori PVDF

### Tekniska egenskaper

#### Densitet & vikt

| Egenskap | V  rde | Enhet    | Provningsstandard |
|----------|--------|----------|-------------------|
| Densitet | 1.78   | g/cm     | ISO1183           |

#### Dragegenskaper

| Egenskap                 | V  rde | Enhet | Provningsstandard |
|--------------------------|--------|-------|-------------------|
| Str  ckgr  nssp  nning   | 40     | MPa   | ISO 527           |
| Elasticitetsmodul (drag) | 2200   | MPa   | ISO527-2          |
| Brottsp  nning           | 46     | MPa   | ISO 527           |
| Brott    ning            | 17     | %     | ISO527-2          |

#### Temperaturgr  nser

| Egenskap                             | V  rde | Enhet | Provningsstandard |
|--------------------------------------|--------|-------|-------------------|
| Sm  ltpunkt                          | 171    |   C   | ISO11357          |
| Maximal drifttemperatur (korttid)    | 142    |   C   | UL746B            |
| Maximal drifttemperatur              | 130    |   C   | UL746B            |
| Minsta temperatur                    | -26    |   C   |                   |
| V  rme    r    ngning (HDT/A)        | 104    |   C   | ISO 75            |
| V  rme    r    ngning (HDT/B)        | 145    |   C   | ISO 75            |
| Vicat mjukningstemperatur (VST/B/50) | 138    |   C   | ISO 306           |

#### Isolationsegenskaper

| Egenskap | V  rde | Enhet | Provningsstandard |
|----------|--------|-------|-------------------|
|----------|--------|-------|-------------------|

| Egenskap                          | V rde  | Enhet  | Provningsstandard |
|-----------------------------------|--------|--------|-------------------|
| Dielektrisk styrka                | 27     | kV/mm  | IEC 60243-1       |
| Volymresistivitet                 | 10     |        | IEC 60093         |
| Dielektrisk konstant (1 MHz)      | 7.7    | -      | IEC 60250         |
| Dielektrisk f rlustfaktor (1 MHz) | 0.1    | -      | IEC 60250         |

### B jjegenskaper

| Egenskap        | V rde | Enhet | Provningsstandard |
|-----------------|-------|-------|-------------------|
| B jgh llfasthet | 62    | MPa   | ISO527-2          |

### Termisk konduktivitet

| Egenskap              | V rde | Enhet    | Provningsstandard |
|-----------------------|-------|----------|-------------------|
| Termisk konduktivitet | 0.25  | W/(m   ) | DIN22007-4        |

### Statisk spridning

| Egenskap                           | V rde  | Enhet | Provningsstandard |
|------------------------------------|--------|-------|-------------------|
| Ytresistivitet                     | 10     |       | IEC60093          |
| J  mf rande krypstr  msindex (CTI) | 600    | V     | IEC 60112         |

### Fuktabsorption

| Egenskap                        | V rde | Enhet | Provningsstandard |
|---------------------------------|-------|-------|-------------------|
| Fuktabsorption till m   ttnad   | 0.15  | %     | ISO62             |
| Vattenabsorption till m   ttnad | 0.35  | %     | ISO62             |

### Slagt  lighet

| Egenskap                    | V rde | Enhet   | Provningsstandard |
|-----------------------------|-------|---------|-------------------|
| Sk  rad slagseghet (Charpy) | 8     | kJ/m    | ISO 179           |
| Slagseghet (Charpy)         | 150   | kJ/m    | ISO179/1eU        |

### Termisk expansion

| Egenskap                       | V rde | Enhet    | Provningsstandard |
|--------------------------------|-------|----------|-------------------|
| Termisk utvidgningskoefficient | 1.6   | 10    /K | ISO11359          |

### H  rdhet

| Egenskap          | V rde | Enhet      | Provningsstandard |
|-------------------|-------|------------|-------------------|
| H  rdhet Shore D  | 80    |    Shore D | ISO868            |
| Kultrycksh  rdhet | 120   | MPa        | ISO 2039          |

# Godkännanden

- EU 10/2011
- FDA
- REACH
- RoHS
- UL 94